

CERTENE™ PBM-20H

Polypropylene Impact Copolymer

Muehlstein

Описание материалов:

PBM-20H is a certified prime grade for injection molding applications needing Medium Impact Performance. PBM-20H is designed for products needing Long-Term Heat-Aging resistance.

Главная Информация			
Характеристики	Сополимер удара Хорошая теплостойкая производительность старения Средняя ударопрочность		
Формы	Частицы		
Метод обработки	Литье под давлением		
Физический	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Плотность	0.900	g/cm ³	ASTM D1505
Массовый расход расплава (MFR) (230°C/2.16 kg)	20	g/10 min	ASTM D1238
Механические	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Прочность на растяжение ¹ (Yield, Injection Molded)	26.9	MPa	ASTM D638
Флекторный модуль-1% Secant ²	1210	MPa	ASTM D790
Воздействие	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Зубчатый изод Impact (23°C, Injection Molded)	91	J/m	ASTM D256

Дополнительная информация

Tests made on injection-molded specimens molded according to ASTM D 4101.

NOTE

1.	50 mm/min
2.	1.3 mm/min

* Отказ от ответственности: Информация на этой странице предоставлена производителем, и поставщик документа не несет никакой юридической ответственности. Все права защищены. Пожалуйста, немедленно свяжитесь с нами в случае каких-либо нарушений.

Свяжитесь с нами

Susheng Import & Export Trading Co.,Ltd.

Телефон: +86-021-58958519
Мобильный телефон: +86-13424755533
Email: sales@su-jiao.com
Адрес: Господин Чжао

Район Фэнсянь, Шанхай, Китай

