

Naxel PC35CV

Polycarbonate

Custom Resins Group

Описание материалов:

Unreinforced general purpose polycarbonate injection molding grade

Has the high impact resistance and heat resistance typical of polycarbonate

Available in water white, blue tint, black, and pre-colored

Suitable for such applications as housings and enclosures, brackets, connectors and other typical polycarbonate type uses

Главная Информация			
Характеристики	Общее назначение		
	Высокая термостойкость		
	Высокая ударопрочность		
Используется	Разъемы		
	Общее назначение		
	Корпуса		
Внешний вид	Черный		
	Прозрачный синий оттенок		
	Доступные цвета		
	Белый		
Метод обработки	Литье под давлением		
Физический	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Удельный вес	1.20	g/cm ³	ASTM D792
Формовочная усадка-Поток	0.60	%	ASTM D955
Вязкость	12 melt flow		
Механические	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Прочность на растяжение	61.4	MPa	ASTM D638
Удлинение при растяжении (Yield)	120	%	ASTM D638
Флекторный модуль	2310	MPa	ASTM D790
Воздействие	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Зубчатый изод Impact (23°C)	800	J/m	ASTM D256
Тепловой	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Температура отклонения при нагрузке (1.8 MPa, Unannealed)	129	°C	ASTM D648

* Отказ от ответственности: Информация на этой странице предоставлена производителем, и поставщик документа не несет никакой юридической ответственности. Все права защищены. Пожалуйста, немедленно свяжитесь с нами в случае каких-либо нарушений.

Свяжитесь с нами

Susheng Import & Export Trading Co.,Ltd.

Телефон: +86-021-58958519

Мобильный телефон: +86-13424755533

Email: sales@su-jiao.com

Адрес: Господин Чжао

Район Фэнсянь, Шанхай, Китай

