

## Ravaflex CIIR

Chlorobutyl Rubber

Ravago Group

### Описание материалов:

Reprocessed chlorinated copolymer of isobutylene and isoprene with a very good processibility

Главная Информация	
Характеристики	Сополимер Устойчивость к окислению Обрабатываемость, хорошая
Внешний вид	Белый Янтарь

Физический	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Удельный вес	0.920	g/cm <sup>3</sup>	ASTM D297
Вязкость Mooney			ASTM D1646
ML 1+8, 100°C	45 - 70	MU	ASTM D1646
ML 1+8, 125°C	30 - 50	MU	ASTM D1646
Содержание хлора	0.6 - 1.4	wt%	
Антиоксидантная добавка	Nonstaining		
Moisture Content (105°C)		%	Internal method
Содержание золы-1 час (550°C)		%	ASTM D297
Номер йода <sup>1</sup>	3.8 - 8.2	%	
Упаковка	1000	g	

Дополнительная информация	Номинальное значение	Единица измерения
It is compatible for co-curing with conventional diene rubbers. It shows a good resistance to oxidative and ozone degradation and has a low gas permeability.		
<b>NOTE</b>		

1. g/100g

\* Отказ от ответственности: Информация на этой странице предоставлена производителем, и поставщик документа не несет никакой юридической ответственности. Все права защищены. Пожалуйста, немедленно свяжитесь с нами в случае каких-либо нарушений.

Свяжитесь с нами

### Susheng Import & Export Trading Co.,Ltd.

Телефон: +86-021-58958519

Мобильный телефон: +86-13424755533

Email: sales@su-jiao.com

Адрес: Господин Чжао

Район Фэнсянь, Шанхай, Китай

