

## BFI HP100 Series

Polypropylene

Blueridge Films Inc.

### Описание материалов:

BFI HP101: General Purpose Film

BFI HP102: Candy twist wrap. Available in narrow and wide width.

BFI HP140: Very Low Gel Count. For lamination and application requiring an extra clean film.

Главная Информация			
Характеристики	Общее назначение Низкий гель		
Используется	Пленка Общее назначение Ламинаты Неспецифические пищевые приложения		
Формы	Пленка		
Механические	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Коэффициент трения (Cast Film)	0.60		ASTM D1894
Пленки	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Сектантный модуль			ASTM D882
MD : Cast Film	3.79	MPa	
TD : Cast Film	5.17	MPa	
Прочность на растяжение			ASTM D882
MD : Break,Cast Film	48.3	MPa	
TD : Break,Cast Film	37.9	MPa	
Elmendorf Tear Strength			ASTM D1922
MD : Cast Film	20	g	
TD : Cast Film	85	g	
Передача водяного пара	0.0	g/m <sup>2</sup> /24 hr	ASTM E96
Выход	44.1	m <sup>2</sup> /kg	
Оптический	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Блеск (45°)	75		ASTM D2457
Haze	3.5	%	ASTM D1003

\* Отказ от ответственности: Информация на этой странице предоставлена производителем, и поставщик документа не несет никакой юридической ответственности. Все права защищены. Пожалуйста, немедленно свяжитесь с нами в случае каких-либо нарушений.

Свяжитесь с нами

## Susheng Import & Export Trading Co.,Ltd.

Телефон: +86-021-58958519

Мобильный телефон: +86-13424755533

Email: sales@su-jiao.com

Адрес: Господин Чжао

Район Фэнсянь, Шанхай, Китай

