

Epocast 1661

Эпоху; Epoxide

Huntsman Advanced Materials

Описание материалов:

DESCRIPTION: Epocast® 1661 epoxy syntactic is a frozen, one-component compound supplied in patty form. After thawing, the patty can be placed onto honeycomb for vacuum bag application. Epocast® 1661 epoxy syntactic may be used for fastener potting, panel edge filling and honeycomb reinforcing.

Главная Информация			
Используется	Аэрокосмическое применение Крепежные детали Заполнение приложения		
Внешний вид	Белый		
Метод обработки	Полировка		
Физический	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Удельный вес	0.600	g/cm ³	ASTM D1622
Вязкость	Paste		
Воспламеняемость-Горизонтальный	Self-extinguishing		
Work Life - 100 gms (25°C)	8.0	hr	ASTM D1338
Механические	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Прочность на сжатие			ASTM D695
177°C	27.6	MPa	ASTM D695
25°C	62.1	MPa	ASTM D695
Дополнительная информация	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания

CURE SCHEDULE: Heat the material from room temperature to 350°F (177°C) at the rate of 5-7°F (3-4°C) per minute, plus 1 hour at 350°F (177°C) or 90 minutes at 260°F (127°C). (Slow heat rise of 5-7°F (3-4°C) is preferred to reduce shrinkage and eliminate excess gassing during cure).

* Отказ от ответственности: Информация на этой странице предоставлена производителем, и поставщик документа не несет никакой юридической ответственности. Все права защищены. Пожалуйста, немедленно свяжитесь с нами в случае каких-либо нарушений.

Свяжитесь с нами

Susheng Import & Export Trading Co.,Ltd.

Телефон: +86-021-58958519

Мобильный телефон: +86-13424755533

Email: sales@su-jiao.com

Адрес: Господин Чжао

Район Фэнсянь, Шанхай, Китай

