

Borealis PP HC600TF

Polypropylene Homopolymer

Borealis AG

Описание материалов:

HC600TF is a polypropylene homopolymer intended for thermoformed packaging applications.

The product is also suitable for the production of monofilaments, tapes, slit and split film

HC600TF is recommended for:

In line and off line thermoforming

Housewares and thin wall packaging

Margarine tubs and dairy containers

Mixing with copolymer

Carpet backing

Geotextiles

Sacking tapes

Stretch tape

Textile film yarns

Woven fabrics, ropes and twines

HC600TF is optimised to deliver:

Very good contact clarity

Very good stiffness and impact balance

Very good processability

Very good melt stability

Главная Информация

Характеристики	Жесткий, высокий Высокая стабильность расплава Гомополимер Высокая ударопрочность Перерабатываемые материалы Обрабатываемость, хорошая Прозрачный внешний вид
----------------	---

Используется	Тонкостенная упаковка Ремешок Смешивание Товары для дома Контейнер для еды Линия
--------------	---

Рейтинг агентства	EC 1907/2006 (REACH)
-------------------	----------------------

Формы	Частицы
-------	---------

Метод обработки	Термоформовка
-----------------	---------------

Физический	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
------------	----------------------	-------------------	-----------------

Массовый расход расплава (MFR) (230°C/2.16 kg)	2.8	g/10 min	ISO 1133
Механические	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Флекторный модуль ¹ (Injection Molded)	1500	MPa	ISO 178
Воздействие	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Ударная прочность (23°C, Injection Molded)	4.0	kJ/m ²	ISO 179/1eA
Тепловой	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Heat Deflection Temperature (0.45 MPa, Unannealed)	85.0	°C	ISO 75-2/B
Викат Температура размягчения	154	°C	ISO 306/A50
Температура плавления	164	°C	ISO 11357-3
Пиковая температура кристаллизации	110	°C	ISO 11357-3

Дополнительная информация

The product(s) mentioned herein are not intended to be used for medical, pharmaceutical or healthcare applications and we do not support their use for such applications.

NOTE

1. 5.0 mm/min

* Отказ от ответственности: Информация на этой странице предоставлена производителем, и поставщик документа не несет никакой юридической ответственности. Все права защищены. Пожалуйста, немедленно свяжитесь с нами в случае каких-либо нарушений.

Свяжитесь с нами

Susheng Import & Export Trading Co.,Ltd.

Телефон: +86-021-58958519

Мобильный телефон: +86-13424755533

Email: sales@su-jiao.com

Адрес: Господин Чжао

Район Фэнсянь, Шанхай, Китай

