

## ELASTOSIL® R 501/65

Silicone

Wacker Chemie AG

### Описание материалов:

Silicone Rubber, HTV

Extrudates, Technical, Plastics and Rubber Processing

Cable, general purpose, Plastics and Rubber Processing

Cable, general purpose, Energy & Electrical Engineering

Главная Информация	
Характеристики	Высокая термостойкость
Используется	Уплотнение
	Высокотемпературные приложения
	Применение проводов и кабелей
Метод обработки	Экструзия
	Экструзионный профиль
	Провод и кабель экструзии

Uncured Properties	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Цвет	Translucent		
Плотность	1.20	g/cm <sup>3</sup>	DIN 53479

Cured Properties	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Твердость по суше (Shore A)	62		DIN 53505
Прочность на растяжение	8.00	MPa	DIN 53504
Удлинение при разрыве	460	%	DIN 53504
Tear Strength	19.0	kN/m	ASTM D624B
Электрическая прочность	24	kV/mm	DIN IEC 243
Сопrotивление громкости	1.0E+14	ohms-cm	DIN IEC 93
Коэффициент рассеивания (50 Hz)	3.0E-4		DIN VDE 0303

\* Отказ от ответственности: Информация на этой странице предоставлена производителем, и поставщик документа не несет никакой юридической ответственности. Все права защищены. Пожалуйста, немедленно свяжитесь с нами в случае каких-либо нарушений.

Свяжитесь с нами

### Susheng Import & Export Trading Co.,Ltd.

Телефон: +86-021-58958519

Мобильный телефон: +86-13424755533

Email: sales@su-jiao.com

Адрес: Господин Чжао

Район Фэнсянь, Шанхай, Китай

