

TOTAL Polyethylene Lumicene® M 1835 (Artificial Grass)

Metallocene Linear Low Density Polyethylene

TOTAL Refining & Chemicals

Описание материалов:

Lumicene® mPE M 1835 is designed for high performance grass yarn in contact sports applications such as football and rugby.

Lumicene® mPE M 1835 is a Metallocene based Linear Low Density Polyethylene with hexene as comonomer.

Lumicene® mPE M 1835 brings:

Improved durability (resistance to fibrillation)

Outstanding resilience

Exceptional softness

Easy processing on monofilament and slit-film lines

Lumicene® mPE M 1835 is also suitable for high quality landscaping applications. It exhibits an excellent blending-ability with LDPE, VLDPE, and LLDPE for tailored yarn formulations.

Главная Информация			
Добавка	Устойчивость к окислению		
Характеристики	Низкая плотность		
	Гексен-комномер		
	Устойчивость к окислению		
	Обрабатываемость, хорошая		
	Мягкий		
	Гибкий		
Используется	Смешивание		
	Линия		
Рейтинг агентства	EC 1907/2006 (REACH)		
Соответствие RoHS	Соответствие RoHS		
Формы	Частицы		
Метод обработки	Экструзионная нить		
Физический	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Плотность	0.918	g/cm ³	ISO 1183
Массовый расход расплава (MFR) (190°C/2.16 kg)	3.5	g/10 min	ISO 1133
Сжатие-Пряжа ¹		%	Internal method
Механические	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Растяжимое напряжение ² (Break)	80	%	Internal method
Тепловой	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Викат Температура размягчения	99.0	°C	ISO 306

Температура плавления	109	°C	ISO 11357-3
Экструзия	Номинальное значение	Единица измерения	
Температура расплава	220 - 240	°C	
NOTE			
1.	EN 13844		
2.	EN 13864-A		

* Отказ от ответственности: Информация на этой странице предоставлена производителем, и поставщик документа не несет никакой юридической ответственности. Все права защищены. Пожалуйста, немедленно свяжитесь с нами в случае каких-либо нарушений.

Свяжитесь с нами

Susheng Import & Export Trading Co.,Ltd.

Телефон: +86-021-58958519

Мобильный телефон: +86-13424755533

Email: sales@su-jiao.com

Адрес: Господин Чжао

Район Фэнсянь, Шанхай, Китай

