

## Axiall PVC 10756

Flexible Polyvinyl Chloride

Axiall Corporation

### Описание материалов:

General purpose, non-lead stabilized jacketing compound recommended for a maximum service temperature or 80 C.

Главная Информация			
Характеристики	Общее назначение		
Используется	Кабельный кожух		
	Общее назначение		
Физический	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Удельный вес	1.38	g/cm <sup>3</sup>	ASTM D792
Твердость	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Твердость дюрометра (Shore A)	75		ASTM D2240
Механические	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Прочность на растяжение	17.2	MPa	ASTM D638
Удлинение при растяжении (Break)	300	%	ASTM D638
Экструзия	Номинальное значение	Единица измерения	
Температура расплава	177	°C	

\* Отказ от ответственности: Информация на этой странице предоставлена производителем, и поставщик документа не несет никакой юридической ответственности. Все права защищены. Пожалуйста, немедленно свяжитесь с нами в случае каких-либо нарушений.

Свяжитесь с нами

## Susheng Import & Export Trading Co.,Ltd.

Телефон: +86-021-58958519

Мобильный телефон: +86-13424755533

Email: sales@su-jiao.com

Адрес: Господин Чжао

Район Фэнсянь, Шанхай, Китай

