

## DIOSHY® FP-820

Styrene Ethylene Butylene Styrene Block Copolymer

DIOSHY Co.,Ltd.

### Описание материалов:

Application:  
Foaming

Главная Информация			
Используется	Пена		
Внешний вид	Белый		
Физический	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Плотность	1.21	g/cm <sup>3</sup>	JIS K6301
Массовый расход расплава (MFR) (190°C/2.16 kg)	1.9	g/10 min	JIS K7210
Твердость	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Твердость по суше (Shore A)	30		JIS K6301
Эластомеры	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Tensile Stress			JIS K6310
100% Strain	0.392	MPa	
300% Strain	0.294	MPa	
Прочность на растяжение	2.94	MPa	JIS K6310
Удлинение при растяжении (Break)	830	%	JIS K6310
Tear Strength	19	kN/m	JIS K6310
Комплект сжатия (23°C, 22 hr)	5.0	%	JIS K6301

\* Отказ от ответственности: Информация на этой странице предоставлена производителем, и поставщик документа не несет никакой юридической ответственности. Все права защищены. Пожалуйста, немедленно свяжитесь с нами в случае каких-либо нарушений.

### Свяжитесь с нами

## Susheng Import & Export Trading Co.,Ltd.

Телефон: +86-021-58958519

Мобильный телефон: +86-13424755533

Email: sales@su-jiao.com

Адрес: Господин Чжао

Район Фэнсянь, Шанхай, Китай



WeChat