

ELASTOSIL® LR 6255 F

Silicone

Wacker Chemie AG

Описание материалов:

Silicone Rubber, LSR

| Главная Информация | |
|--------------------|--------------------|
| Используется | Нанесение покрытия |
| | Тканевые покрытия |
| | Нетканые покрытия |
| | Нетканые покрытия |

| Uncured Properties | Номинальное значение | Единица измерения | Метод испытания |
|--------------------|----------------------|-------------------|-----------------|
| Цвет | Clear/Transparent | | |
| Плотность | 1.10 | g/cm ³ | DIN 53479 |
| Вязкость | 70 to 110 | Pa·s | |
| Срок службы горшка | 10000 | min | |

| Cured Properties | Номинальное значение | Единица измерения | Метод испытания |
|---------------------------------|----------------------|-------------------|-----------------|
| Прочность на растяжение | 5.00 | MPa | DIN 53504 |
| Удлинение при разрыве | 400 | % | DIN 53504 |
| Комплект сжатия | 70 | % | DIN 53517 |
| Tear Strength | 7.80 | kN/m | ASTM D624B |
| Электрическая прочность | 27 | kV/mm | DIN VDE 0303 |
| Коэффициент рассеивания (50 Hz) | 0.014 | | DIN VDE 0303 |

* Отказ от ответственности: Информация на этой странице предоставлена производителем, и поставщик документа не несет никакой юридической ответственности. Все права защищены. Пожалуйста, немедленно свяжитесь с нами в случае каких-либо нарушений.

Свяжитесь с нами

Susheng Import & Export Trading Co.,Ltd.

Телефон: +86-021-58958519

Мобильный телефон: +86-13424755533

Email: sales@su-jiao.com

Адрес: Господин Чжао

Район Фэнсянь, Шанхай, Китай

