

# Manner Flexible PVC 6926 AF 017

Flexible Polyvinyl Chloride

Manner Plastics, L.P.

## Описание материалов:

Recommended Applications: 6926 is a UL QMTT2 Recognized Component product rated for THHW (as well as TW and THW) 75 °C wet and 105 °C dry insulation products. 6926 is stabilized without the use of lead products. 6926 is applicable for Style 1015 and MTW products, is rated for Oil Resistant I and II as well as VW-1 applications. 6926 AF-017 is an anti-fungal version of 6926.

Главная Информация			
Используется	Автомобильные Приложения Защита от влаги Применение проводов и кабелей		
Рейтинг агентства	UL QMTT2		
Метод обработки	Экструзия		
Физический	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Удельный вес	1.38 to 1.42	g/cm <sup>3</sup>	ASTM D792
Твердость	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Твердость дюрометра (Shore D, 15 sec)	41 to 47		ASTM D2240
Механические	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Прочность на растяжение	19.3	MPa	ASTM D638
Удлинение при растяжении (Break)	300	%	ASTM D638
Дополнительная информация	Номинальное значение	Единица измерения	
Stock Temperature - Recommended Extrusion	191	°C	

\* Отказ от ответственности: Информация на этой странице предоставлена производителем, и поставщик документа не несет никакой юридической ответственности. Все права защищены. Пожалуйста, немедленно свяжитесь с нами в случае каких-либо нарушений.

Свяжитесь с нами

## Susheng Import & Export Trading Co.,Ltd.

Телефон: +86-021-58958519

Мобильный телефон: +86-13424755533

Email: sales@su-jiao.com

Адрес: Господин Чжао

Район Фэнсянь, Шанхай, Китай



WeChat