

## Braskem EVA HM728F

Ethylene Vinyl Acetate Copolymer

Braskem

### Описание материалов:

HM 728 is a copolymer of Ethylene-Vinyl Acetate (EVA) with high vinyl-acetate content, containing low gel, exhibits low hardness, good optical properties and low temperature of heat seal.

Additives:

Contain Antioxidant.

Application:

HM728F is suitable for film application allow to be processed on blown or cast film equipment, with improving adhesion on many substrates: OPP, PVDC, PS.

Главная Информация			
Добавка	Устойчивость к окислению		
Характеристики	Низкоскоростная затвердевающая точка		
	Термоуплотнение при низкой температуре		
	Сополимер		
	Оптическая производительность		
	Устойчивость к окислению		
	Хорошая адгезия		
	Ударопрочность при низкой температуре		
Используется	Твердость, низкая		
	Выдувная пленка		
	Пленка Литая пленка		
Метод обработки	Выдувная пленка		
	Литая пленка		
Физический	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Удельный вес	0.951	g/cm <sup>3</sup>	ASTM D792
Массовый расход расплава (MFR) (190°C/2.16 kg)	6.0	g/10 min	ASTM D1238
Содержание винилацетата	28.0	wt%	
Твердость	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Твердость дюрометра			ASTM D2240
Shore A, Molded	80		ASTM D2240
Shore D, Molded	26		ASTM D2240
Механические	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания

Прочность на растяжение (Break, Compression Molded)	16.0	MPa	ASTM D638
Удлинение при растяжении (Break, Compression Molded)	> 1000	%	ASTM D638
<b>Тепловой</b>	<b>Номинальное значение</b>	<b>Единица измерения</b>	<b>Метод испытания</b>
Викат Температура размягчения	43.0	°C	ASTM D1525 <sup>1</sup>
Пиковая температура плавления	73.0	°C	ASTM D3418

#### NOTE

1. □ □1 (10N)

\* Отказ от ответственности: Информация на этой странице предоставлена производителем, и поставщик документа не несет никакой юридической ответственности. Все права защищены. Пожалуйста, немедленно свяжитесь с нами в случае каких-либо нарушений.

Свяжитесь с нами

## Susheng Import & Export Trading Co.,Ltd.

Телефон: +86-021-58958519

Мобильный телефон: +86-13424755533

Email: sales@su-jiao.com

Адрес: Господин Чжао

Район Фэнсянь, Шанхай, Китай



WeChat