

Durethan® B 30 S 000000

Polyamide 6

LANXESS Corporation

Описание материалов:

PA 6, non-reinforced, injection molding

Главная Информация				
UL YellowCard	E245249-473560			
Рейтинг агентства	EC 1907/2006 (REACH)			
Формы	Гранулы			
Метод обработки	Литье под давлением			
Физический	Сухой	Состояние	Единица измерения	Метод испытания
Удельный вес				
--	1.14	--	g/cm ³	ASTM D792
23°C	1.14	--	g/cm ³	ISO 1183
Видимая плотность	0.70	--	g/cm ³	ISO 60
Формовочная усадка				
Across Flow : 260°C, 3.00 mm ¹	1.2	--	%	ISO 2577
Across Flow : 120°C, 2 hr, 3.00 mm ²	0.40	--	%	ISO 294-4
Flow : 260°C, 3.00 mm ³	1.0	--	%	ISO 2577
Flow : 120°C, 2 hr, 3.00 mm ⁴	0.32	--	%	ISO 2577
Поглощение воды				
Saturation, 23°C	10	--	%	ISO 62
Equilibrium, 23°C, 50% RH	3.0	--	%	
Твердость	Сухой	Состояние	Единица измерения	Метод испытания
Твердость мяча	140	50.0	MPa	ISO 2039-1
Механические	Сухой	Состояние	Единица измерения	Метод испытания
Модуль растяжения				
23°C ⁵	3200	1100	MPa	ASTM D638
-5°C	3200	1000	MPa	ISO 527-2/1
Прочность на растяжение				
Yield, 23°C	80.0	40.0	MPa	ASTM D638, ISO 527-2/50
Break, 23°C	50.0	60.0	MPa	ASTM D638
Удлинение при растяжении				

Yield, 23°C	4.0	20	%	ASTM D638, ISO 527-2/50
Break, 23°C	35	> 50	%	ASTM D638
Номинальное растяжение при разрыве (23°C)	20	> 50	%	ISO 527-2/50
Растяжимый ползучий модуль				ISO 899-1
1 hr	--	800	MPa	
1000 hr	--	600	MPa	
Флекторный модуль				
23°C	2700	703	MPa	ASTM D790
23°C ⁶	2900	850	MPa	ISO 178/A
Flexural Strength				
5.0% Strain, 23°C	115	35.0	MPa	ASTM D790
3.5% Strain ⁷	95.0	25.0	MPa	ISO 178/A
23°C ⁸	110	35.0	MPa	ISO 178
Flexural Strain at Flexural Strength ⁹ (23°C)	6.0	8.0	%	
Поведение горения ¹⁰ (> 1.00 mm)	passed	--		ISO 3795
ISO Shortname	PA 6, GR, 14-030	--		ISO 1874
Residual Moisture Content	0.030 to 0.12		%	Karl Fisher
Пленки	Сухой	Состояние	Единица измерения	Метод испытания
Энергия прокола пленки				ISO 6603-2
-- ¹¹	10.0	--	J	
-- ¹²	12.0	--	J	
Сила прокола пленки				ISO 6603-2
-- ¹³	6540	--	N	
-- ¹⁴	5140	--	N	
Воздействие	Сухой	Состояние	Единица измерения	Метод испытания
Ударная прочность				ISO 179/1eA
-30°C	< 10	< 10	kJ/m ²	
23°C	< 10	20	kJ/m ²	
Charpy Unnotched Impact Strength				ISO 179/1eU
-30°C	No Break	No Break		
23°C	No Break	No Break		
Зубчатый изод Impact				
23°C, 3.18 mm	59	750	J/m	ASTM D256
23°C	< 10	< 10	kJ/m ²	ISO 180/1A
Незубчатый изод ударная прочность				ISO 180/1U

-30°C	No Break	No Break		
23°C	No Break	No Break		
Тепловой	Сухой	Состояние	Единица измерения	Метод испытания
Температура отклонения при нагрузке				
0.45 MPa, Unannealed, 3.99 mm	180	--	°C	ASTM D648
0.45 MPa, Unannealed	160	--	°C	ISO 75-2/B
1.8 MPa, Unannealed, 3.99 mm	60.0	--	°C	ASTM D648
1.8 MPa, Unannealed	55.0	--	°C	ISO 75-2/A
8.0 MPa, Unannealed	45.0	--	°C	ISO 75-2/C
Викат Температура размягчения	200	--	°C	ISO 306/B50, ISO 306/B120
Температура плавления ¹⁵	222	--	°C	ISO 11357-3
CLTE				ISO 11359-2
Flow : 23 to 55°C	1.0E-4	--	cm/cm/°C	
Transverse : 23 to 55°C	1.1E-4	--	cm/cm/°C	
RTI Elec (1.50 mm)	105	--	°C	UL 746
RTI Imp (1.50 mm)	65.0	--	°C	UL 746
RTI Str (1.50 mm)	75.0	--	°C	UL 746
Электрический	Сухой	Состояние	Единица измерения	Метод испытания
Удельное сопротивление поверхности	1.0E+13 to 1.0E+14	1.0E+12 to 1.0E+13	ohms	IEC 60093
Сопротивление громкости (23°C)	1.0E+15	1.0E+12	ohms-cm	IEC 60093
Электрическая прочность				IEC 60243-1
23°C, 1.00 mm	30	30	kV/mm	
23°C, 3.00 mm	30	35	kV/mm	
Диэлектрическая постоянная				IEC 60250
23°C, 50 Hz ¹⁶	3.80	20.0		
23°C, 1 MHz ¹⁷	3.40	4.60		
23°C, 100 Hz	4.00	15.0		
23°C, 1 MHz	3.50	4.00		
Коэффициент рассеивания				IEC 60250
23°C, 50 Hz	0.050	2.3		
23°C, 100 Hz	0.017	0.20		

	0.020	0.12		
23°C, 1 MHz	0.070	0.40		
Comparative Tracking Index				
Solution A ¹⁸	600	--	V	IEC 60112
Solution B	600	--	V	IEC 60112
--	--	600	V	ASTM D3638

Воспламеняемость	Сухой	Состояние	Единица измерения	Метод испытания
Огнестойкость				UL 94
1.50 mm	V-2	--		
3.00 mm	V-2	--		
Индекс воспламеняемости провода свечения (2.00 mm)	750	--	°C	IEC 60695-2-12
Индекс кислорода ¹⁹	26	--	%	ISO 4589-2

Иньекция	Сухой	Единица измерения	Метод испытания
Температура сушки-Сушилка для сухого воздуха	80.0		°C
Время сушки-Сушилка для сухого воздуха	2.0 to 6.0		hr
Температура обработки (расплава)	260 to 280		°C
Температура формы	80.0 to 100		°C

NOTE

1.	150x150x3; MT 80°C; 500 Bar
2.	150x150x3
3.	150x150x3; MT 80°C; 500 Bar
4.	150x150x3
5.	1.0 mm/min
6.	2.0 mm/min
7.	2.0 mm/min
8.	2.0 mm/min
9.	Pull Rate: 2 mm/min; 50% RH
10.	US-FMVSS302
11.	-30°C
12.	23°C
13.	-30°C

14.	23°C
15.	10°C/min
16.	Tinfoil Electrodes
17.	Tinfoil Electrodes
18.	Depth of Erosion: 1.30 mm
19.	Procedure A

* Отказ от ответственности: Информация на этой странице предоставлена производителем, и поставщик документа не несет никакой юридической ответственности. Все права защищены. Пожалуйста, немедленно свяжитесь с нами в случае каких-либо нарушений.

Свяжитесь с нами

Susheng Import & Export Trading Co.,Ltd.

Телефон: +86-021-58958519

Мобильный телефон: +86-13424755533

Email: sales@su-jiao.com

Адрес: Господин Чжао

Район Фэнсянь, Шанхай, Китай

