

ARC ARC1950

Acrylonitrile Butadiene Styrene

ARC Resin Corporation

Описание материалов:

ARC ARC1950 is an Acrylonitrile Butadiene Styrene (ABS) material. It is available in North America.

Important attributes of ARC ARC1950 are:

Flame Rated

Flame Retardant

Главная Информация			
Характеристики	Огнестойкий		
Физический	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Массовый расход расплава (MFR) (230°C/3.8 kg)	4.0	g/10 min	ASTM D1238
Механические	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Модуль растяжения ¹ (23°C, 3.18 mm)	2210	MPa	ASTM D638
Прочность на растяжение ² (23°C, 3.18 mm)	41.4	MPa	ASTM D638
Удлинение при растяжении ³ (Break, 23°C, 3.18 mm)	150	%	ASTM D638
Флекторный модуль (23°C, 3.18 mm)	2280	MPa	ASTM D790
Flexural Strength (23°C, 3.18 mm)	66.9	MPa	ASTM D790
Воздействие	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Зубчатый изод Impact (23°C, 3.18 mm)	130	J/m	ASTM D256A
Тепловой	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Температура отклонения при нагрузке ⁴ (1.8 MPa, Unannealed, 6.35 mm)	82.2	°C	ASTM D648
Воспламеняемость	Номинальное значение	Метод испытания	
Огнестойкость (1.52 mm)	V-0	UL 94	

NOTE	
1.	Type I, 5.1 mm/min
2.	Type I, 5.1 mm/min
3.	Type I, 5.1 mm/min
4.	0.250" x 0.5" x 5" bar

* Отказ от ответственности: Информация на этой странице предоставлена производителем, и поставщик документа не несет никакой юридической ответственности. Все права защищены. Пожалуйста, немедленно свяжитесь с нами в случае каких-либо нарушений.

Свяжитесь с нами

Susheng Import & Export Trading Co.,Ltd.

Телефон: +86-021-58958519

Мобильный телефон: +86-13424755533

Email: sales@su-jiao.com

Адрес: Господин Чжао

Район Фэнсянь, Шанхай, Китай

