

Novalloy-S S7900 (Type G)

Polycarbonate + ABS

Daicel Polymer Ltd.

Описание материалов:

Novalloy-S S7900 (Type G) is a Polycarbonate + ABS (PC+ABS) material. It is available in Asia Pacific. Primary attribute of Novalloy-S S7900 (Type G): Flame Rated.

| Главная Информация | | | |
|--|----------------------|-------------------|-----------------|
| UL YellowCard | E47773-100194838 | | |
| Физический | Номинальное значение | Единица измерения | Метод испытания |
| Плотность | 1.19 | g/cm ³ | ISO 1183 |
| Массовый расход расплава (MFR) (240°C/5.0 kg) | 13 | g/10 min | ISO 1133 |
| Формовочная усадка-Поток | 0.40 to 0.60 | % | ASTM D955 |
| Механические | Номинальное значение | Единица измерения | Метод испытания |
| Tensile Stress (Yield) | 65.0 | MPa | ISO 527-2 |
| Флекторный модуль | 2740 | MPa | ISO 178 |
| Флекторный стресс | 94.0 | MPa | ISO 178 |
| Воздействие | Номинальное значение | Единица измерения | Метод испытания |
| Ударная прочность (23°C) | 10 | kJ/m ² | ISO 179/1eA |
| Тепловой | Номинальное значение | Единица измерения | Метод испытания |
| Heat Deflection Temperature (1.8 MPa, Unannealed) | 96.0 | °C | ISO 75-2/A |
| Воспламеняемость | Номинальное значение | | Метод испытания |
| Огнестойкость | | | UL 94 |
| 0.750 mm | V-2 | | |
| 1.00 mm | V-0 | | |
| 2.00 mm | 5VB | | |
| Инъекция | Номинальное значение | Единица измерения | |
| Температура сушки | 90.0 to 100 | °C | |
| Время сушки | 4.0 to 8.0 | hr | |
| Задняя температура | 220 to 260 | °C | |
| Средняя температура | 240 to 270 | °C | |
| Передняя температура | 250 to 280 | °C | |
| Температура сопла | 250 to 280 | °C | |
| Температура формы | 50.0 to 80.0 | °C | |
| Back Pressure | 5.00 to 20.0 | MPa | |
| Screw Speed | 50 to 80 | rpm | |

* Отказ от ответственности: Информация на этой странице предоставлена производителем, и поставщик документа не несет никакой юридической ответственности. Все права защищены. Пожалуйста, немедленно свяжитесь с нами в случае каких-либо нарушений.

Свяжитесь с нами

Susheng Import & Export Trading Co.,Ltd.

Телефон: +86-021-58958519

Мобильный телефон: +86-13424755533

Email: sales@su-jiao.com

Адрес: Господин Чжао

Район Фэнсянь, Шанхай, Китай

