

# Gallonprene® GP410-9001

Thermoplastic Elastomer

Shenzhen Sungallon Rubber & Plastic Corporation Limited

## Описание материалов:

Gallonprene®GP410-9001 is a thermoplastic elastomer (TPE) product. It can be processed by blow molding or injection molding and is available in Africa and the Middle East, Latin America or Asia Pacific. Gallonprene®GP410-9001 application areas include engineering/industrial accessories, consumer goods and handles.

Features include:

Comply with REACH standard

ROHS certification

high gloss

Halogen-free

Главная Информация			
Характеристики	Подсветка Распылитель Без галогенов		
Используется	Формовочная форма для облицовки Применение выдувного формования Мягкая ручка Игрушка		
Рейтинг агентства	EC 1907/2006 (REACH)		
Соответствие RoHS	Соответствие RoHS		
Внешний вид	Белый		
Метод обработки	Выдувное формование Литье под давлением		
Физический	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Удельный вес	0.978	g/cm <sup>3</sup>	ASTM D792
Массовый расход расплава (MFR) (200°C/5.0 kg)	10	g/10 min	ASTM D1238
Твердость	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Твердость дюрометра (Shore A, 23°C)	90		ASTM D2240
Эластомеры	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Прочность на растяжение <sup>1</sup> (Break)	12.0	MPa	ASTM D412
Удлинение при растяжении <sup>2</sup> (Break)	450	%	ASTM D412
Иньекция	Номинальное значение	Единица измерения	
Задняя температура	165 - 185	°C	

Средняя температура	175 - 195	°C
Передняя температура	185 - 205	°C
Температура обработки (расплава)	150 - 170	°C
Температура формы	30.0 - 60.0	°C
Скорость впрыска	Fast	

#### Инструкции по впрыску

Processing Temperature Limit: 220°C Injection Pressure: High Back Pressure: 20 to 50% Overmolding Parameters: Rear Temperature: 165 to 185°C Center Temperature: 175 to 195°C Front Temperature: 185 to 205°C Melt Temperature: 150 to 170°C Mold Temperature: 30 to 60°C Processing Temperature Limit: 220°C Injection Pressure: High Injection Speed: High Back Pressure: 20 to 50%

#### NOTE

1. 500 mm/min
2. 500 mm/min

\* Отказ от ответственности: Информация на этой странице предоставлена производителем, и поставщик документа не несет никакой юридической ответственности. Все права защищены. Пожалуйста, немедленно свяжитесь с нами в случае каких-либо нарушений.

#### Свяжитесь с нами

## Susheng Import & Export Trading Co.,Ltd.

Телефон: +86-021-58958519

Мобильный телефон: +86-13424755533

Email: sales@su-jiao.com

Адрес: Господин Чжао

Район Фэнсянь, Шанхай, Китай

