

## Zytel® SC310 NC010

NYLON RESIN

DuPont Performance Polymers

### Описание материалов:

Unreinforced Polyamide 66 Developed for the Healthcare Industry

Главная Информация	
UL YellowCard	E41938-101935366
Добавка	Дефолдинг
Используется	Медицинские принадлежности/принадлежности для ухода
Соответствие RoHS	Свяжитесь с производителем
Формы	Частицы
Метод обработки	Литье под давлением
Код маркировки деталей (ISO 11469)	> PA66
Идентификатор смолы (ISO 1043)	PA66

Физический	Сухой	Состояние	Единица измерения	Метод испытания
Плотность	1.14	--	g/cm <sup>3</sup>	ISO 1183

Механические	Сухой	Состояние	Единица измерения	Метод испытания
Модуль растяжения	3100	1400	МПа	ISO 527-2
Tensile Stress (Yield)	82.0	55.0	МПа	ISO 527-2
Растяжимое напряжение (Yield)	4.5	25	%	ISO 527-2

Воздействие	Сухой	Состояние	Единица измерения	Метод испытания
Ударная прочность (23°C)	5.5	15	kJ/m <sup>2</sup>	ISO 179/1eA

Тепловой	Сухой	Состояние	Единица измерения	Метод испытания
Температура плавления <sup>1</sup>	262	--	°C	ISO 11357-3

Воспламеняемость	Сухой	Состояние	Единица измерения	Метод испытания
Огнестойкость				UL 94, IEC 60695-11-10, -20
0.71 mm	V-2	--		UL 94, IEC 60695-11-10, -20
1.5 mm	V-2	--		UL 94, IEC 60695-11-10, -20
Воспламеняемость FMVSS	DNI	--		FMVSS 302
Распыление-G-value (конденсат)	1.0E-4	--	g	ISO 6452
Emission of Organic Compounds	5.00	--	µgC/g	VDA 277

Odor	3.00	--	VDA 270
------	------	----	---------

## NOTE

1. 10°C/min

\* Отказ от ответственности: Информация на этой странице предоставлена производителем, и поставщик документа не несет никакой юридической ответственности. Все права защищены. Пожалуйста, немедленно свяжитесь с нами в случае каких-либо нарушений.

Свяжитесь с нами

## Susheng Import & Export Trading Co.,Ltd.

Телефон: +86-021-58958519

Мобильный телефон: +86-13424755533

Email: sales@su-jiao.com

Адрес: Господин Чжао

Район Фэнсянь, Шанхай, Китай

