

Hostacom 65F4-2C BLK P23726

20% тальк

Polypropylene

LyondellBasell Industries

Описание материалов:

Hostacom 65F4-2C BLK P23726 conventional melt flow, 1,900 MPa flexural modulus, 20% talc-filled polypropylene homopolymer resin. It has good impact resistance, dimensional stability, colorability and heat aging performance.

Главная Информация		
Наполнитель/армирование	Тальк наполнитель, 20% наполнитель по весу	
Характеристики	Хорошая стабильность размеров	
	Хорошая ударопрочность	
	Хорошая теплостойкая производительность старения	
	Хорошая окраска	
Используется	Промышленное применение	
Метод обработки	Литье под давлением	
Физический	Номинальное значение	Единица измерения
Плотность (23°C)	1.05	g/cm ³
Массовый расход расплава (MFR) (230°C/2.16 kg)	4.0	g/10 min
Твердость	Номинальное значение	Единица измерения
Твердость Роквелла (R-Scale)	84	
Механические	Номинальное значение	Единица измерения
Прочность на растяжение		
Yield	31.0	MPa
Fracture	29.0	MPa
Удлинение при растяжении		
Yield	4.0	%
Fracture	70	%
Флекторный модуль	1900	MPa
Воздействие	Номинальное значение	Единица измерения
Зубчатый изод Impact (23°C)	37	J/m
Тепловой	Номинальное значение	Единица измерения
Температура отклонения при нагрузке (0.45 MPa, Unannealed)	109	°C

* Отказ от ответственности: Информация на этой странице предоставлена производителем, и поставщик документа не несет никакой юридической ответственности. Все права защищены. Пожалуйста, немедленно свяжитесь с нами в случае каких-либо нарушений.

Свяжитесь с нами

Susheng Import & Export Trading Co.,Ltd.

Телефон: +86-021-58958519

Мобильный телефон: +86-13424755533

Email: sales@su-jiao.com

Адрес: Господин Чжао

Район Фэнсянь, Шанхай, Китай

