

## Eleme JPRG030

Polypropylene Homopolymer

Eleme Petrochemical Company Ltd

### Описание материалов:

JPRG030 Homopolymer Polypropylene Resin manufactured by IEPL using Spheripol process of Basell, Italy. It is a general purpose grade used for extrusion of raffia tape, monofilament, carpet, industrial packaging, geotextile and thermoforming applications requiring medium melt flow.

Главная Информация	
Характеристики	<p>Гомополимер</p> <p>Обрабатываемость, хорошая</p> <p>Средняя степень жидкости</p> <p>Низкий запах</p> <p>Соответствие пищевого контакта</p> <p>Универсальный</p>
Используется	<p>Упаковка</p> <p>Ремешок</p> <p>Сумка</p> <p>Мононити</p> <p>Веревка</p> <p>Универсальный</p>
Рейтинг агентства	<p>Управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов 21 CFR 177,1520</p> <p>Европа 2002/72/EC</p>
Внешний вид	Натуральный цвет
Метод обработки	<p>Экструзия</p> <p>Термоформовка</p>

Физический	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Плотность	0.900	g/cm <sup>3</sup>	ASTM D1505
Массовый расход расплава (MFR) (230°C/2.16 kg)	3.0	g/10 min	ASTM D1238
Твердость	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Твердость Роквелла (R-Scale)	90		ASTM D785
Механические	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Прочность на растяжение (Yield)	34.0	MPa	ASTM D638
Удлинение при растяжении (Yield)	13	%	ASTM D638

Флекторный модуль	1500	МПа	ASTM D790
<b>Воздействие</b>	<b>Номинальное значение</b>	<b>Единица измерения</b>	<b>Метод испытания</b>
Зубчатый изод Impact (23°C)	45	J/m	ASTM D256
<b>Тепловой</b>	<b>Номинальное значение</b>	<b>Единица измерения</b>	<b>Метод испытания</b>
Температура отклонения при нагрузке (0.45 МПа, Unannealed)	95.0	°C	ASTM D648
Викат Температура размягчения	152	°C	ASTM D1525

\* Отказ от ответственности: Информация на этой странице предоставлена производителем, и поставщик документа не несет никакой юридической ответственности. Все права защищены. Пожалуйста, немедленно свяжитесь с нами в случае каких-либо нарушений.

Свяжитесь с нами

## Susheng Import & Export Trading Co.,Ltd.

Телефон: +86-021-58958519

Мобильный телефон: +86-13424755533

Email: sales@su-jiao.com

Адрес: Господин Чжао

Район Фэнсянь, Шанхай, Китай

