

Petrothene® M2512U

Low Density Polyethylene

LyondellBasell Industries

Описание материалов:

PETROTHENE M 2512 is a film grade resin that exhibits good optics, good impact strength and good tensile properties and stiffness. This resin is typically used for general-purpose packaging. M 2512U contains medium levels of antiblock.

Главная Информация			
Добавка	Средний антиблок		
Характеристики	Приемлемый пищевой контакт		
	Хорошая ударопрочность		
	Хорошая жесткость		
	Средняя антиблокировка		
	Оптика		
Используется	Пленка		
	Упаковка		
Рейтинг агентства	Управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов 21 CFR 177,1520		
Формы	Гранулы		
Метод обработки	Экструзионная пленка		
Физический	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Плотность	0.925	g/cm ³	ASTM D1505
Массовый расход расплава (MFR) (190°C/2.16 kg)	1.2	g/10 min	ASTM D1238
Пленки	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Толщина пленки протестирована	25	µm	
Сектантный модуль			ASTM D882
1% Secant, MD : 25 µm	221	MPa	
1% Secant, TD : 25 µm	262	MPa	
Прочность на растяжение			ASTM D882
MD : Break, 25 µm	23.1	MPa	
TD : Break, 25 µm	19.3	MPa	
Удлинение при растяжении			ASTM D882
MD : Break, 25 µm	330	%	
TD : Break, 25 µm	500	%	
Ударное падение Dart (25 µm)	85	g	ASTM D1709
Оптический	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания

Блеск (60°, 25.4 µm)	100		ASTM D2457
Haze (25.4 µm)	7.5	%	ASTM D1003
Экструзия	Номинальное значение	Единица измерения	
Температура расплава	182	°C	

* Отказ от ответственности: Информация на этой странице предоставлена производителем, и поставщик документа не несет никакой юридической ответственности. Все права защищены. Пожалуйста, немедленно свяжитесь с нами в случае каких-либо нарушений.

Свяжитесь с нами

Susheng Import & Export Trading Co.,Ltd.

Телефон: +86-021-58958519

Мобильный телефон: +86-13424755533

Email: sales@su-jiao.com

Адрес: Господин Чжао

Район Фэнсянь, Шанхай, Китай

