

Lionpol HF-200223

Thermoplastic Elastomer

Lion Polymers Incorporated

Описание материалов:

Lionpol HF-200223 is a thermoplastic elastomer (TPE) product. It is available in North America. The main characteristics are: high liquidity.

| Главная Информация | | | |
|---|----------------------|-------------------|-----------------|
| Характеристики | Высокая яркость | | |
| Формы | Частицы | | |
| Физический | Номинальное значение | Единица измерения | Метод испытания |
| Массовый расход расплава (MFR) (230°C/2.16 kg) | 120 | g/10 min | ASTM D1238 |
| Формовочная усадка | | | ASTM D955 |
| Flow | 1.8 - 2.0 | % | ASTM D955 |
| Transverse flow | 1.8 - 2.0 | % | ASTM D955 |
| Твердость | Номинальное значение | Единица измерения | Метод испытания |
| Твердость дюрометра (Shore A) | 23 | | ASTM D2240 |
| Эластомеры | Номинальное значение | Единица измерения | Метод испытания |
| Tensile Stress (100% Strain) | 0.345 | MPa | ASTM D412 |
| Прочность на растяжение (Break) | 6.18 | MPa | ASTM D412 |
| Удлинение при растяжении (Break) | 920 | % | ASTM D412 |
| Дополнительная информация | | | |
| Permanent Set: 2% | | | |
| Иньекция | Номинальное значение | Единица измерения | |
| Задняя температура | 163 - 174 | °C | |
| Передняя температура | 174 - 185 | °C | |
| Температура сопла | 185 - 196 | °C | |
| Температура формы | 10.0 - 32.2 | °C | |
| Back Pressure | 0.172 - 0.517 | MPa | |

* Отказ от ответственности: Информация на этой странице предоставлена производителем, и поставщик документа не несет никакой юридической ответственности. Все права защищены. Пожалуйста, немедленно свяжитесь с нами в случае каких-либо нарушений.

Свяжитесь с нами

Susheng Import & Export Trading Co.,Ltd.

Телефон: +86-021-58958519

Мобильный телефон: +86-13424755533

Email: sales@su-jiao.com

Адрес: Господин Чжао

Район Фэнсянь, Шанхай, Китай

