

Eltex® P KS341

Polypropylene Random Copolymer

INEOS Olefins & Polymers Europe

Описание материалов:

Benefits & Features

ELTEX® P KS341 is a propylene/alpha olefin random copolymer specially developed for the sealing layers of "coextruded bioriented film" for food and technical packaging. It features an extremely low sealing temperature (below 100°C) and contains anti-block additives.

Specially developed for the sealing layers of "coextruded bioriented film" for food and technical packaging

Extremely low sealing temperature (below 100°C)

Contains anti-block additives

Applications

Propylene/alpha olefin random copolymer specially developed for the sealing layers of "coextruded bioriented film" (Tenter & blown film process)

Главная Информация			
Добавка	Антиблок		
Характеристики	Антиблокировка		
	Приемлемый пищевой контакт		
	Термогерметичность при низкой температуре		
	Случайный сополимер		
Используется	Двухосно-ориентированная пленка		
	Пленка		
	Пищевая упаковка		
	Упаковка		
Соответствие RoHS	Контактный производитель		
Формы	Гранулы		
Метод обработки	Кокэструзия		
	Экструзионная пленка		
Физический	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Плотность (23°C)	0.895	g/cm ³	ISO 1183
Массовый расход расплава (MFR) (230°C/2.16 kg)	7.3	g/10 min	ISO 1133
Твердость	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Твердость по суше (Shore D, 23°C)	55		ISO 868
Механические	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Tensile Stress (Yield, 23°C)	20.0	MPa	ISO 527-2
Флекторный модуль (23°C)	450	MPa	ISO 178
Пленки	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания

Порог теплового уплотнения ¹	92	°C	Internal Method
Тепловой	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Heat Deflection Temperature (0.45 МПа, Unannealed)	47.0	°C	ISO 75-2/B
Викат Температура размягчения	95.0	°C	ISO 306/A50
Пиковая температура плавления	115	°C	ASTM D3417

NOTE

1. 1s, 3 bars, 100 mm/min, 100 g/cm

* Отказ от ответственности: Информация на этой странице предоставлена производителем, и поставщик документа не несет никакой юридической ответственности. Все права защищены. Пожалуйста, немедленно свяжитесь с нами в случае каких-либо нарушений.

Свяжитесь с нами

Susheng Import & Export Trading Co.,Ltd.

Телефон: +86-021-58958519

Мобильный телефон: +86-13424755533

Email: sales@su-jiao.com

Адрес: Господин Чжао

Район Фэнсянь, Шанхай, Китай



WeChat