

Unichem 1114-05

Rigid Polyvinyl Chloride

Colorite Polymers

Описание материалов:

Unichem 1114-05 is a Rigid Polyvinyl Chloride product. It can be processed by injection molding and is available in North America.

Главная Информация		
Формы	Гранулы	
Метод обработки	Литье под давлением	
Тепловой	Номинальное значение	Единица измерения
Температура плавления	188 to 193	°C
Ињекция	Номинальное значение	Единица измерения
Задняя температура	143	°C
Средняя температура	171	°C
Передняя температура	177	°C
Температура сопла	177	°C
Температура обработки (расплава)	188 to 193	°C
Back Pressure	0.689 to 2.07	MPa
Screw Speed	30 to 50	rpm
Коэффициент сжатия винта	2.0:1.0 to 3.0:1.0	

* Отказ от ответственности: Информация на этой странице предоставлена производителем, и поставщик документа не несет никакой юридической ответственности. Все права защищены. Пожалуйста, немедленно свяжитесь с нами в случае каких-либо нарушений.

Свяжитесь с нами

Susheng Import & Export Trading Co.,Ltd.

Телефон: +86-021-58958519

Мобильный телефон: +86-13424755533

Email: sales@su-jiao.com

Адрес: Господин Чжао

Район Фэнсянь, Шанхай, Китай

