

## Braskem PP RP 350

Polypropylene Random Copolymer

Braskem America Inc.

### Описание материалов:

Sub-group

Random Copolymer

Description

Processing stability, low odor, good flow and set-up behavior, superior clarity, aesthetics and enhanced optical properties, excellent mold release

Applications

Suggested uses include housewares, packaging, containers

### Главная Информация

Характеристики	<p>Приемлемый пищевой контакт</p> <p>Хороший поток</p> <p>Хороший выпуск пресс-формы</p> <p>Хорошая стабильность обработки</p> <p>Хорошая поверхность</p> <p>Высокая четкость</p> <p>Низкий и без запаха</p> <p>Оптика</p> <p>Случайный сополимер</p>
----------------	---

Используется	<p>Пищевые контейнеры</p> <p>Товары для дома</p> <p>Упаковка</p>
--------------	--

Рейтинг агентства	Управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов 21 CFR 177,152
-------------------	--

Формы	Гранулы
-------	---------

Физический	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
------------	----------------------	-------------------	-----------------

Массовый расход расплава (MFR) (230°C/2.16 kg)	12	g/10 min	ASTM D1238
---	----	----------	------------

Механические	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
--------------	----------------------	-------------------	-----------------

Прочность на растяжение <sup>1</sup> (Yield)	29.6	MPa	ASTM D638
Удлинение при растяжении <sup>2</sup> (Yield)	9.0	%	ASTM D638
Флекторный модуль-1% Secant <sup>3</sup>	1070	MPa	ASTM D790A

Воздействие	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
-------------	----------------------	-------------------	-----------------

Зубчатый изод Impact (23°C)	59	J/m	ASTM D256A
-----------------------------	----	-----	------------

### NOTE

1.	51 mm/min
2.	51 mm/min

3.

1.3 mm/min

\* Отказ от ответственности: Информация на этой странице предоставлена производителем, и поставщик документа не несет никакой юридической ответственности. Все права защищены. Пожалуйста, немедленно свяжитесь с нами в случае каких-либо нарушений.

Свяжитесь с нами

## Susheng Import & Export Trading Co.,Ltd.

Телефон: +86-021-58958519

Мобильный телефон: +86-13424755533

Email: sales@su-jiao.com

Адрес: Господин Чжао

Район Фэнсянь, Шанхай, Китай

