

## ROPOTEN® OB-2-102-3

Low Density Polyethylene

LUKOIL Bulgaria Ltd.

### Описание материалов:

For production of details in the machinery and household technique, household articles, toys, souvenirs, etc.

Главная Информация			
Добавка	Скольжения (300 ppm)		
Характеристики	Комбинация		
Используется	Товары для больниц Техническое обслуживание/ремонт оборудования Игрушки		
Внешний вид	Натуральный цвет		
Формы	Гранулы		
Физический	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Плотность	> 0.915	g/cm <sup>3</sup>	ISO 1183
Массовый расход расплава (MFR) (190°C/2.16 kg)	1.7 to 2.2	g/10 min	ASTM D1238
Механические	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Прочность на растяжение	> 12.0	MPa	ASTM D638
Удлинение при растяжении (Break)	> 550	%	ASTM D638
Тепловой	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Викат Температура размягчения	> 84.0	°C	ASTM D1525

\* Отказ от ответственности: Информация на этой странице предоставлена производителем, и поставщик документа не несет никакой юридической ответственности. Все права защищены. Пожалуйста, немедленно свяжитесь с нами в случае каких-либо нарушений.

Свяжитесь с нами

## Susheng Import & Export Trading Co.,Ltd.

Телефон: +86-021-58958519

Мобильный телефон: +86-13424755533

Email: sales@su-jiao.com

Адрес: Господин Чжао

Район Фэнсянь, Шанхай, Китай

