

Melinex® S

Thermoplastic Polyester

DuPont Teijin Films U.S.

Описание материалов:

Melinex® S is a Thermoplastic Polyester product. It is available in North America. Typical application: Film. Primary characteristic: slip.

Главная Информация			
UL YellowCard	E93687-252980		
Добавка	Высокое скольжение		
Характеристики	Высокое скольжение		
Используется	Пленка		
Формы	Пленка		
Физический	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Плотность	1.40	g/cm ³	ASTM D1505
Механические	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Коэффициент трения (vs. Itself - Static)	0.40		ASTM D1894
Пленки	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Толщина пленки протестирована	23	µm	
Сектантный модуль			ASTM D882
1% Secant, MD	4140	MPa	
1% Secant, TD	4830	MPa	
Прочность на растяжение			ASTM D882
MD : Yield	103	MPa	
TD : Yield	103	MPa	
MD : Break	193	MPa	
TD : Break	228	MPa	
Удлинение при растяжении			ASTM D882
MD : Break	150	%	
TD : Break	110	%	
Тепловой	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Температура плавления	260	°C	
CLTE-Поток	3.7E-5	cm/cm/°C	ASTM D696
Удельный нагрев	1340	J/kg/°C	ASTM C351
Электрический	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Удельное сопротивление поверхности	1.0E+15	ohms	ASTM D257
Сопротивление громкости	1.0E+17	ohms-cm	ASTM D257
Диэлектрическая постоянная			ASTM D150
100 Hz	3.30		

1 MHz

3.00

* Отказ от ответственности: Информация на этой странице предоставлена производителем, и поставщик документа не несет никакой юридической ответственности. Все права защищены. Пожалуйста, немедленно свяжитесь с нами в случае каких-либо нарушений.

Свяжитесь с нами

Susheng Import & Export Trading Co.,Ltd.

Телефон: +86-021-58958519

Мобильный телефон: +86-13424755533

Email: sales@su-jiao.com

Адрес: Господин Чжао

Район Фэнсянь, Шанхай, Китай

