

Sumiflex® K K58DL13

Polyvinyl Chloride Elastomer

Mitsubishi Chemical Corporation

Описание материалов:

Sumiflex® K K58DL13 is a Polyvinyl Chloride Elastomer (PVC Elastomer) material. It is available in Asia Pacific for injection molding. Primary attribute of Sumiflex® K K58DL13: Low Gloss.

Typical application of Sumiflex® K K58DL13: Automotive

Главная Информация			
Характеристики	Низкий блеск		
Используется	Автомобильные Приложения Детали интерьера автомобиля		
Метод обработки	Литье под давлением		
Физический	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Плотность	1.21	g/cm ³	JIS K7112
Твердость	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Твердость по суше (10 sec)	49		JIS K6253
Эластомеры	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Tensile Stress (100% Strain)	2.70	MPa	JIS K6723
Tensile Stress (Break)	5.10	MPa	JIS K6723
Удлинение при растяжении (Break)	250	%	JIS K6723

* Отказ от ответственности: Информация на этой странице предоставлена производителем, и поставщик документа не несет никакой юридической ответственности. Все права защищены. Пожалуйста, немедленно свяжитесь с нами в случае каких-либо нарушений.

Свяжитесь с нами

Susheng Import & Export Trading Co.,Ltd.

Телефон: +86-021-58958519

Мобильный телефон: +86-13424755533

Email: sales@su-jiao.com

Адрес: Господин Чжао

Район Фэнсянь, Шанхай, Китай

