

Manner Flexible PVC 6936 011

Flexible Polyvinyl Chloride

Manner Plastics, L.P.

Описание материалов:

Recommended Applications: 105°C flame retarded wire and cable insulation and jacketing compound. 6936 is stabilized without the use of lead products and is a QMTT2 UL Recognized Component for TW, THW, THHW insulation with Oil-I and VW-1 approval. 6936 is also approved by UL for 720-hour Sunlight resistance applications in all colors.

Главная Информация			
Добавка	Огнестойкий		
Характеристики	Огнестойкий		
	Низкое (нет) Содержание свинца		
	Устойчивость к солнечному свету (720 часов)		
Используется	Защита от влаги		
	Применение проводов и кабелей		
Рейтинг агентства	UL QMTT2		
Метод обработки	Экструзия		
Физический	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Удельный вес	1.30 to 1.34	g/cm ³	ASTM D792
Твердость	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Твердость дюрометра (Shore A, 15 sec)	82 to 88		ASTM D2240
Механические	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Прочность на растяжение	17.9	МПа	ASTM D638
Удлинение при растяжении (Break)	350	%	ASTM D638
Дополнительная информация	Номинальное значение	Единица измерения	
Stock Temperature - Recommended Extrusion	185	°C	

* Отказ от ответственности: Информация на этой странице предоставлена производителем, и поставщик документа не несет никакой юридической ответственности. Все права защищены. Пожалуйста, немедленно свяжитесь с нами в случае каких-либо нарушений.

Свяжитесь с нами

Susheng Import & Export Trading Co.,Ltd.

Телефон: +86-021-58958519

Мобильный телефон: +86-13424755533

Email: sales@su-jiao.com

Адрес: Господин Чжао

Район Фэнсянь, Шанхай, Китай

