

Huaфон JF-P-9980 / JF-I-9422

Polyurethane (Polyester based)

Huaфон Group Co., Ltd.

Описание материалов:

Characteristics: Low density. high hardness.

Applications: For sandals.

Главная Информация		
Добавка	Неуказанная добавка	
Характеристики	Высокая твердость	
	Низкая плотность	
Используется	Обувь	
Формы	Жидкость	
Физический	Номинальное значение	Единица измерения
Плотность ¹	0.350 to 0.400	g/cm ³
Твердость	Номинальное значение	Единица измерения
Твердость		
JIS Sponge A : 23°C	60.0 to 70.0	
JIS Sponge C : 23°C	75.0 to 85.0	
Термокомплект	Номинальное значение	Единица измерения
Компоненты термокомплекта		
Part A	Mix Ratio by Weight: 100	
Part B	Mix Ratio by Weight: 95 to 98	
Uncured Properties	Номинальное значение	Единица измерения
Цвет		
-- ²	Clear/Transparent	
-- ³	White	
Плотность		
40°C ⁴	1.14 to 1.18	g/cm ³
40°C ⁵	1.18 to 1.20	g/cm ³
Вязкость		
40°C ⁶	0.10 to 0.30	Pa·s
40°C ⁷	2.0 to 3.0	Pa·s
Cured Properties	Номинальное значение	Единица измерения
Прочность на растяжение	> 4.00	MPa
Удлинение при разрыве	> 200	%
Tear Strength	> 15.0	kN/m

NOTE

1.	Molded Density
2.	Part B
3.	Part A
4.	Part A
5.	Part B
6.	Part B
7.	Part A

* Отказ от ответственности: Информация на этой странице предоставлена производителем, и поставщик документа не несет никакой юридической ответственности. Все права защищены. Пожалуйста, немедленно свяжитесь с нами в случае каких-либо нарушений.

Свяжитесь с нами

Susheng Import & Export Trading Co.,Ltd.

Телефон: +86-021-58958519

Мобильный телефон: +86-13424755533

Email: sales@su-jiao.com

Адрес: Господин Чжао

Район Фэнсянь, Шанхай, Китай

