

Kingfa FW-650

Acrylonitrile Butadiene Styrene

Kingfa

Описание материалов:

Kingfa FW-650 is an acrylonitrile butadiene styrene (ABS) material. This product is available in North America or Asia Pacific region. The processing method is injection molding.

The main features of Kingfa FW-650 are:

Impact resistance

good weather resistance

The typical application areas of Kingfa FW-650 are: electrical/electronic applications

Главная Информация			
Характеристики	Ультра высокая ударпрочность Хорошая устойчивость к погоде		
Используется	Мембранный переключатель		
Формы	Частицы		
Метод обработки	Литье под давлением		
Физический	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Удельный вес	1.10	g/cm ³	ASTM D792
Массовый расход расплава (MFR)			ASTM D1238
200°C/5.0 kg	2.0	g/10 min	ASTM D1238
220°C/10.0 kg	25	g/10 min	ASTM D1238
Формовочная усадка-Поток (23°C)	0.40 - 0.60	%	ASTM D955
Твердость	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Твердость Роквелла (R-Scale)	95		ASTM D785
Механические	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Прочность на растяжение ¹	37.0	MPa	ASTM D638
Удлинение при растяжении ² (Break)	20	%	ASTM D638
Флекторный модуль ³	2000	MPa	ASTM D790
Flexural Strength ⁴	56.0	MPa	ASTM D790
Воздействие	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Зубчатый изод Impact			ASTM D256
23°C, 3.20 mm	310	J/m	ASTM D256
23°C, 6.40 mm	290	J/m	ASTM D256
Тепловой	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Температура отклонения при нагрузке			ASTM D648
0.45 MPa, unannealed, 6.40mm	87.0	°C	ASTM D648
1.8 MPa, unannealed, 6.40mm	78.0	°C	ASTM D648

Викат Температура размягчения

--	101	°C	ASTM D1525 ⁵
--	91.0	°C	ASTM D1525 ⁶

Электрический	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Сопротивление громкости	1.0E+14	ohms-cm	ASTM D257
Диэлектрическая прочность	23	kV/mm	ASTM D149

Дополнительная информация

Flammability, IEC 60695: 750°C Weather Resistance, ASTM D4459, 300hr xenon lamp: <3 delta E

Иньекция	Номинальное значение	Единица измерения
Температура сушки	70.0 - 80.0	°C
Время сушки	2.0 - 4.0	hr
Задняя температура	180 - 210	°C
Средняя температура	190 - 220	°C
Передняя температура	200 - 230	°C
Температура обработки (расплава)	200 - 230	°C
Температура формы	30.0 - 60.0	°C
Скорость впрыска	Slow-Moderate	
Back Pressure	0.00 - 0.0100	MPa

Инструкции по впрыску

Processing Temperature Limit: 245°C

NOTE

1.	50 mm/min
2.	50 mm/min
3.	2.0 mm/min
4.	2.0 mm/min
5.	□□ B (120°C/h), □ □1 (10N)
6.	□□ A (50°C/h), □□2 (50N)

* Отказ от ответственности: Информация на этой странице предоставлена производителем, и поставщик документа не несет никакой юридической ответственности. Все права защищены. Пожалуйста, немедленно свяжитесь с нами в случае каких-либо нарушений.

Свяжитесь с нами

Susheng Import & Export Trading Co.,Ltd.

Телефон: +86-021-58958519

Мобильный телефон: +86-13424755533

Email: sales@su-jiao.com

Адрес: Господин Чжао

Район Фэнсянь, Шанхай, Китай

