

## Amilan® U625X21

Polyamide 66

Toray Resin Company

### Описание материалов:

Amilan® U625X21 is a Polyamide 66 (Nylon 66) product. It is available in Asia Pacific, Europe, or North America. Primary characteristic: impact resistant.

Главная Информация				
Характеристики	Мягкий Ультра высокая ударпрочность			
Код маркировки деталей	> PA66-I <			
Физический	Сухой	Состояние	Единица измерения	Метод испытания
Плотность (23°C)	1.08	--	g/cm <sup>3</sup>	ISO 1183
Формовочная усадка-Поперечный поток <sup>1</sup> (3.00 mm)	2.0 to 2.1	--	%	Internal Method
Поглощение воды				ISO 62
23°C, 24 hr	1.3	--	%	
Saturation, 23°C	7.0	--	%	
Твердость	Сухой	Состояние	Единица измерения	Метод испытания
Твердость Роквелла (R-Scale, 80°C)	114	--		ISO 2039-2
Механические	Сухой	Состояние	Единица измерения	Метод испытания
Tensile Stress				ISO 527-2
-40°C	80.0	--	MPa	
23°C	55.0	40.0	MPa	
Растяжимое напряжение				ISO 527-2
Break, -40°C	20	--	%	
Break, 23°C	40	50	%	
Флекторный модуль				ISO 178
-40°C	2400	--	MPa	
23°C	1900	700	MPa	
Флекторный стресс				ISO 178
-40°C	105	--	MPa	
23°C	70.0	35.0	MPa	
Устойчивость к истиранию (1000 Cycles)	7.00 to 8.00	--	mg	ISO 9352
Воздействие	Сухой	Состояние	Единица измерения	Метод испытания

Ударная прочность				ISO 179
-40°C	14	--	kJ/m <sup>2</sup>	
23°C	89	100	kJ/m <sup>2</sup>	
Тепловой	Сухой	Состояние	Единица измерения	Метод испытания
Heat Deflection Temperature (1.8 MPa, Unannealed)	63.0	--	°C	ISO 75-2/A
Температура плавления	265	--	°C	DSC
CLTE-Поток	1.0E-4 to 1.1E-4	--	cm/cm/°C	ISO 11359-2

#### NOTE

1. 80x80x3

\* Отказ от ответственности: Информация на этой странице предоставлена производителем, и поставщик документа не несет никакой юридической ответственности. Все права защищены. Пожалуйста, немедленно свяжитесь с нами в случае каких-либо нарушений.

Свяжитесь с нами

## Susheng Import & Export Trading Co.,Ltd.

Телефон: +86-021-58958519

Мобильный телефон: +86-13424755533

Email: sales@su-jiao.com

Адрес: Господин Чжао

Район Фэнсянь, Шанхай, Китай



WeChat