

## Durethan® BKV 135 DUS008 000000

35% стекловолокно

Polyamide 6

LANXESS GmbH

### Описание материалов:

PA 6, 35 % glass fibers, injection molding, improved impact strength

Главная Информация	
Наполнитель/армирование	Армированный стекловолокном материал, 35% наполнитель по весу
Характеристики	Хорошая ударпрочность
Рейтинг агентства	EC 1907/2006 (REACH)
Метод обработки	Литье под давлением

Механические	Сухой	Состояние	Единица измерения	Метод испытания
Модуль растяжения (23°C)	10200	6000	МПа	ISO 527-2/1
Tensile Stress (Break, 23°C)	170	110	МПа	ISO 527-2/5
Растяжимое напряжение (Break, 23°C)	3.0	7.0	%	ISO 527-2/5
Флекторный модуль <sup>1</sup> (23°C)	9100	5500	МПа	ISO 178/A
Флекторный стресс				ISO 178/A
3.5% strain, 23°C	260	140	МПа	ISO 178/A
23°C <sup>2</sup>	280	170	МПа	ISO 178/A
Flexural Strain at Flexural Strength <sup>3</sup> (23°C)	4.0	6.0	%	ISO 178/A
ISO Shortname	PA 6-HI, GR, 14-100, GF35	--		ISO 1874
Residual Moisture Content	0.030 - 0.12		%	Karl Fisher

Воздействие	Сухой	Состояние	Единица измерения	Метод испытания
Ударная прочность				ISO 179/1eA
-30°C	10	10	kJ/m <sup>2</sup>	ISO 179/1eA
23°C	20	30	kJ/m <sup>2</sup>	ISO 179/1eA
Charpy Unnotched Impact Strength				ISO 179/1eU
-30°C	85	85	kJ/m <sup>2</sup>	ISO 179/1eU
23°C	100	110	kJ/m <sup>2</sup>	ISO 179/1eU

Тепловой	Сухой	Состояние	Единица измерения	Метод испытания
Heat Deflection Temperature				
0.45 MPa, not annealed	210	--	°C	ISO 75-2/B

1.8 MPa, not annealed	200	--	°C	ISO 75-2/A
Иньекция	Сухой	Единица измерения	Метод испытания	
Температура сушки-Сушилка для сухого воздуха	80.0		°C	
Время сушки-Сушилка для сухого воздуха	2.0 - 6.0		hr	
Температура обработки (расплава)	260 - 290		°C	
Температура формы	80.0 - 100		°C	

#### NOTE

- |    |            |
|----|------------|
| 1. | 2.0 mm/min |
| 2. | 2.0 mm/min |
| 3. | 2 mm/min   |

\* Отказ от ответственности: Информация на этой странице предоставлена производителем, и поставщик документа не несет никакой юридической ответственности. Все права защищены. Пожалуйста, немедленно свяжитесь с нами в случае каких-либо нарушений.

Свяжитесь с нами

## Susheng Import & Export Trading Co.,Ltd.

Телефон: +86-021-58958519

Мобильный телефон: +86-13424755533

Email: sales@su-jiao.com

Адрес: Господин Чжао

Район Фэнсянь, Шанхай, Китай



WeChat