

## Hy-Vin® VT662

Flexible Polyvinyl Chloride

INEOS Compounds

### Описание материалов:

Description: Clear flexible PVC extrusion compound

Colour: Clear and tints

Application: Low toxicity, repeat use non-fatty food contact and general purpose extrusions. "Not for use in Toys or Child care articles. EU Directive 2005/84/EC"

Specification: The additives used in this compound are approved for food contact use by the US F&DA & BGA.

Главная Информация			
Характеристики	Приемлемый пищевой контакт Общее назначение Низкая токсичность		
Используется	Общее назначение		
Рейтинг агентства	BGA пищевой контакт, неуказанный рейтинг EC 2005/84/EC FDA пищевой контакт, неуказанный рейтинг		
Внешний вид	Прозрачный/прозрачный Доступные цвета		
Формы	Гранулы		
Метод обработки	Экструзия		
Физический	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Плотность <sup>1</sup>	1.21	g/cm <sup>3</sup>	BS 2782
Твердость	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Твердость по суше (Shore A, 15 sec, 23°C)	63		BS 2782
BS Softness	65		BS 2782
Холодный изгиб	< -45	°C	BS 2782
Холодная гибкость	-32	°C	BS 2782
Механические	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Tensile Stress <sup>2</sup> (Yield)	14.2	MPa	BS 2782
Растяжимое напряжение <sup>3</sup> (Break)	390	%	BS 2782
Экструзия	Номинальное значение	Единица измерения	
Зона цилиндра 1 темп.	135	°C	
Зона цилиндра 2 температура.	145	°C	

Зона цилиндра 3 темп.	155	°C
Температура матрицы	170	°C

#### NOTE

1.	Clear 181, varies with colour
2.	500 mm/min
3.	500 mm/min

\* Отказ от ответственности: Информация на этой странице предоставлена производителем, и поставщик документа не несет никакой юридической ответственности. Все права защищены. Пожалуйста, немедленно свяжитесь с нами в случае каких-либо нарушений.

Свяжитесь с нами

## Susheng Import & Export Trading Co.,Ltd.

Телефон: +86-021-58958519

Мобильный телефон: +86-13424755533

Email: sales@su-jiao.com

Адрес: Господин Чжао

Район Фэнсянь, Шанхай, Китай

