

Sindustris PP TE5105

Минеральный

Polypropylene

Sincerity Australia Pty Ltd.

Описание материалов:

Sindustris PP TE5105 is a polypropylene material and contains mineral fillers. This product is available in the Asia-Pacific region and is processed by injection molding.

The main features of Sindustris PP TE5105 are:

Impact modification

Impact resistance

good weather resistance

The typical application field of Sindustris PP TE5105 is: automotive industry

Главная Информация			
Наполнитель/армирование	Минеральный наполнитель		
Добавка	Резина		
Характеристики	Высокая ударопрочность Хорошая устойчивость к погоде		
Используется	Забор для автомобильных дорожных ограждений Автомобильные внешние части		
Номер файла UL	E306922		
Метод обработки	Литье под давлением		
Физический	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Удельный вес	0.980	g/cm ³	ASTM D792
Массовый расход расплава (MFR) (230°C/2.16 kg)	16	g/10 min	ASTM D1238
Формовочная усадка-Поток (3.20 mm)	0.90 - 1.0	%	ASTM D955
Механические	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Прочность на растяжение ¹ (Yield, 3.20 mm)	17.7	MPa	ASTM D638
Удлинение при растяжении ² (Break, 3.20 mm)	200	%	ASTM D638
Флекторный модуль ³ (6.40 mm)	1270	MPa	ASTM D790
Flexural Strength ⁴ (6.40 mm)	24.5	MPa	ASTM D790
Воздействие	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Зубчатый изод Impact			ASTM D256
-10°C, 6.40 mm	62	J/m	ASTM D256
23°C, 6.40 mm	460	J/m	ASTM D256
Тепловой	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания

Температура отклонения при нагрузке
(0.45 МПа, Unannealed, 3.20 mm) 115 °C ASTM D648

Иньекция	Номинальное значение	Единица измерения
----------	----------------------	-------------------

Температура сушки	70.0 - 80.0	°C
Время сушки	3.0 - 4.0	hr
Рекомендуемая максимальная влажность	0.010	%
Задняя температура	190 - 210	°C
Средняя температура	200 - 230	°C
Передняя температура	200 - 230	°C
Температура сопла	210 - 230	°C
Температура обработки (расплава)	200 - 230	°C
Температура формы	40.0 - 60.0	°C
Back Pressure	29.4 - 58.8	MPa
Screw Speed	30 - 60	rpm

NOTE

1. 50 mm/min
2. 50 mm/min
3. 10 mm/min
4. 10 mm/min

* Отказ от ответственности: Информация на этой странице предоставлена производителем, и поставщик документа не несет никакой юридической ответственности. Все права защищены. Пожалуйста, немедленно свяжитесь с нами в случае каких-либо нарушений.

Свяжитесь с нами

Susheng Import & Export Trading Co.,Ltd.

Телефон: +86-021-58958519

Мобильный телефон: +86-13424755533

Email: sales@su-jiao.com

Адрес: Господин Чжао

Район Фэнсянь, Шанхай, Китай

