

SureSpec LLC4-020

Linear Low Density Polyethylene

Genesis Polymers

Описание материалов:

LLC4-020 is a Butene-comonomer certified prime resin designed for Cast or Blown film for Stretch-Cling and General Purpose applications. LLC4-020 features easy processability, good film strength and a broad heat sealing range. LLC4-020 complies with FDA regulation 21CFR 177.1520(c) 3.1a. LLC4-020 contains no slip and no antiblock.

Also Available in:

B = Barefoot

A = 0 Slip / High Anti Block (0/6500)

F = Full Adds (1500/6500)

Главная Информация			
Характеристики	<ul style="list-style-type: none"> Бутене комномер Приемлемый пищевой контакт Общее назначение Хорошая технологичность Хорошая прочность Низкая плотность 		
Используется	<ul style="list-style-type: none"> Выдувная пленка Литая пленка Общее назначение 		
Рейтинг агентства	FDA 21 CFR 177,1520 (c) 3.1a		
Формы	Гранулы		
Метод обработки	<ul style="list-style-type: none"> Выдувная пленка Литая пленка 		
Физический	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Плотность	0.918	g/cm ³	ASTM D1505
Массовый расход расплава (MFR) (190°C/2.16 kg)	2.0	g/10 min	ASTM D1238
Пленки	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Толщина пленки протестирована	25	µm	
Сектантный модуль-1% сектант, MD (25 µm)	172	MPa	ASTM D882
Прочность на растяжение-MD			ASTM D882
Yield, 25 µm	10.0	MPa	
Break, 25 µm	32.0	MPa	

Растяжимое удлинение-MD (Break, 25 μm)	650	%	ASTM D882
Ударное падение Dart ¹ (25 μm)	95	g	ASTM D1709A
Прочность на разрыв Elmendorf-MD (25 μm)	100	g	ASTM D1922

NOTE

1. F50

* Отказ от ответственности: Информация на этой странице предоставлена производителем, и поставщик документа не несет никакой юридической ответственности. Все права защищены. Пожалуйста, немедленно свяжитесь с нами в случае каких-либо нарушений.

Свяжитесь с нами

Susheng Import & Export Trading Co.,Ltd.

Телефон: +86-021-58958519

Мобильный телефон: +86-13424755533

Email: sales@su-jiao.com

Адрес: Господин Чжао

Район Фэнсянь, Шанхай, Китай

