

Manner Flexible PVC V947

Flexible Polyvinyl Chloride

Manner Plastics, L.P.

Описание материалов:

Recommended Applications: 90°C Jacketing compound suitable CSA TECK 90 Low Acid Gas. This product complies with the European Union Restriction on Hazardous Substances (RoHS) directive.

| Главная Информация | | | |
|--|--|-------------------|-----------------|
| Используется | Кабельный кожух Применение проводов и кабелей | | |
| Физический | Номинальное значение | Единица измерения | Метод испытания |
| Удельный вес | 1.34 to 1.38 | g/cm ³ | ASTM D792 |
| Твердость | Номинальное значение | Единица измерения | Метод испытания |
| Твердость дюрометра (Shore A, 15 sec) | 72 to 78 | | ASTM D2240 |
| Механические | Номинальное значение | Единица измерения | Метод испытания |
| Прочность на растяжение | 13.8 | MPa | ASTM D638 |
| Удлинение при растяжении (Break) | 380 | % | ASTM D638 |
| Старение | Номинальное значение | Единица измерения | Метод испытания |
| Изменение прочности на растяжение в воздухе ¹ (136°C, 168 hr) | -2.0 | % | UL Unspecified |
| Изменение максимального удлинения в воздухе ² (136°C, 168 hr) | -6.0 | % | UL Unspecified |
| Тепловой | Номинальное значение | Единица измерения | Метод испытания |
| Температура ломкости | -46.0 | °C | ASTM D746 |
| Воспламеняемость | Номинальное значение | Единица измерения | Метод испытания |
| Индекс кислорода | 28 | % | ASTM D2863 |
| NOTE | | | |
| 1. | Air Aged Retention | | |
| 2. | Air Aged Retention | | |

* Отказ от ответственности: Информация на этой странице предоставлена производителем, и поставщик документа не несет никакой юридической ответственности. Все права защищены. Пожалуйста, немедленно свяжитесь с нами в случае каких-либо нарушений.

Свяжитесь с нами

Susheng Import & Export Trading Co.,Ltd.

Телефон: +86-021-58958519

Мобильный телефон: +86-13424755533

Email: sales@su-jiao.com

Адрес: Господин Чжао

Район Фэнсянь, Шанхай, Китай

