

ARMAMID® PA HC 30

Polyamide 6

Poly Plastic

Описание материалов:

ARMAMID® PA HC 30 is a Polyamide 6 (Nylon 6) product. It is available in Europe.

Главная Информация		
Физический	Номинальное значение	Единица измерения
Плотность	1.27	g/cm ³
Формовочная усадка	0.40 to 0.60	%
Поглощение воды		
23°C, 24 hr	0.90	%
Saturation, 23°C	6.3	%
Equilibrium, 23°C, 50% RH	2.0	%
Механические	Номинальное значение	Единица измерения
Tensile Stress (Yield)	155	MPa
Флекторный модуль (23°C)	15500	MPa
Флекторный стресс	225	MPa
Воздействие	Номинальное значение	Единица измерения
Charpy Unnotched Impact Strength (20°C)	18	kJ/m ²
Тепловой	Номинальное значение	Единица измерения
Heat Deflection Temperature (1.8 MPa, Unannealed)	198	°C
Температура плавления	218	°C
Стабильность тепла-Фитиля	215	°C
Электрический	Номинальное значение	Единица измерения
Удельное сопротивление поверхности ¹	1.0E+2	ohms
Сопротивление громкости ²	1.0E+4	ohms-cm
NOTE		
1.	Dry	
2.	Dry	

* Отказ от ответственности: Информация на этой странице предоставлена производителем, и поставщик документа не несет никакой юридической ответственности. Все права защищены. Пожалуйста, немедленно свяжитесь с нами в случае каких-либо нарушений.

Свяжитесь с нами

Susheng Import & Export Trading Co.,Ltd.

Телефон: +86-021-58958519

Мобильный телефон: +86-13424755533

Email: sales@su-jiao.com

Адрес: Господин Чжао

Район Фэнсянь, Шанхай, Китай

