

## SILVER® ABS 323G15

15% стекловолокно

Acrylonitrile Butadiene Styrene

Guangdong Silver Age Sci & Tech. Co., Ltd

### Описание материалов:

SILVER® Modified ABS is applied to many fields, such as computer fittings, OA equipment and fittings, appliance crust and electronic fittings. In addition, the custom—made products should be developed by buyers' requirements in order to meet special usage.

Glass Fiber Reinforced ABS

Characteristics:

easy molding, high rigidity, good dimension stability, UL-94 VO/1.5

Application:

trump case, fan crust, camera crust

Главная Информация			
Наполнитель/армирование	Стекловолокно, 15% наполнитель по весу		
Характеристики	Хорошая стабильность размеров		
	Хорошая плавность		
	Высокая жесткость		
Используется	Приложения для камеры		
Метод обработки	Литье под давлением		
Физический	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Удельный вес	1.15	g/cm <sup>3</sup>	ASTM D792
Массовый расход расплава (MFR) (230°C/3.8 kg)	5.0	g/10 min	ASTM D1238
Механические	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Прочность на растяжение <sup>1</sup>	70.0	MPa	ASTM D638
Удлинение при растяжении <sup>2</sup> (Break)	3.3	%	ASTM D638
Флекторный модуль <sup>3</sup>	3000	MPa	ASTM D790
Flexural Strength <sup>4</sup>	90.0	MPa	ASTM D790
Воздействие	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Зубчатый изод удара (площадь) (23°C)	8.00	kJ/m <sup>2</sup>	ASTM D256
Тепловой	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Температура отклонения при нагрузке (1.8 MPa, Unannealed)	98.0	°C	ASTM D648
Иньекция	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Температура обработки (расплава)	200 to 230	°C	
NOTE			
1.	50 mm/min		
2.	50 mm/min		

---

3.	5.5 mm/min
4.	5.5 mm/min

---

\* Отказ от ответственности: Информация на этой странице предоставлена производителем, и поставщик документа не несет никакой юридической ответственности. Все права защищены. Пожалуйста, немедленно свяжитесь с нами в случае каких-либо нарушений.

Свяжитесь с нами

## Susheng Import & Export Trading Co.,Ltd.

Телефон: +86-021-58958519

Мобильный телефон: +86-13424755533

Email: sales@su-jiao.com

Адрес: Господин Чжао

Район Фэнсянь, Шанхай, Китай

