

## Franprene TGA3360

Styrene Butadiene Styrene Block Copolymer

Franplast S.r.l.

### Описание материалов:

SBS based compound with good over-moulding on PS. Eligible to provide large-scale retail items with grip and soft touch.

Application:

Penholders

Главная Информация			
Характеристики	Мягкий		
Используется	Инжекционный метод литья		
	Тонкостенные контейнеры		
Метод обработки	Литье под давлением		
Физический	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Плотность	1.08	g/cm <sup>3</sup>	ISO 1183
Массовый расход расплава (MFR) (190°C/2.16 kg)	30	g/10 min	ASTM D1238
Твердость	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Твердость по суше (Shore A)	60		ISO 868
Механические	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Tensile Stress (Break)	4.00	MPa	ISO 527-2
Номинальное растяжение при разрыве	600	%	ISO 527-2
Эластомеры	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Tear Strength	20	kN/m	ISO 34-1
Тепловой	Номинальное значение	Единица измерения	
Service Temperature	-30 to 60	°C	
Инъекция	Номинальное значение	Единица измерения	
Время сушки	0.0	hr	
Задняя температура	145 to 165	°C	
Средняя температура	150 to 170	°C	
Передняя температура	150 to 170	°C	
Температура сопла	155 to 175	°C	
Температура формы	30.0 to 40.0	°C	

\* Отказ от ответственности: Информация на этой странице предоставлена производителем, и поставщик документа не несет никакой юридической ответственности. Все права защищены. Пожалуйста, немедленно свяжитесь с нами в случае каких-либо нарушений.

## Susheng Import & Export Trading Co.,Ltd.

Телефон: +86-021-58958519

Мобильный телефон: +86-13424755533

Email: sales@su-jiao.com

Адрес: Господин Чжао

Район Фэнсянь, Шанхай, Китай

