

Fainplast EVA 801S

Ethylene Vinyl Acetate Copolymer

Fainplast Compounds S.r.l

Описание материалов:

Crosslinkable and expandable compound based on EVA.

Главная Информация			
Характеристики	Foamable свойство Crosslinkable		
Используется	Упаковка Мебель Пена Обувь		
Метод обработки	Литье под давлением		
Физический	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Плотность	0.320 - 0.380	g/cm ³	ISO 1183
Формовочная усадка (70°C, 24 hours)	< 1.8	%	Internal method
Твердость	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Твердость дюрометра			
Shaw C	62 - 68		ASTM D2240
Shaw A, 381mm	43 - 47		ISO 868
Механические	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Tensile Stress (Break)	> 3.20	MPa	ISO 527-2
Растяжимое напряжение (Break)	> 380	%	ISO 527-2
Устойчивость к истиранию		mm ³	Internal method
Коэффициент линейного теплового расширения	1.4	%	Internal method
Инструкции по впрыску			

Processing: This compound should be injected into moulds thermoregulated at 180-190 °C, where the crosslinking occurs in about 6/7 minutes. Upon opening the mould, the piece expands and its volume, depending on the type of material, increases with respect to the volume of the figure of the mould. Volume expansion is uniform in the three dimensions and increases linearly with a ratio of 1.4.

* Отказ от ответственности: Информация на этой странице предоставлена производителем, и поставщик документа не несет никакой юридической ответственности. Все права защищены. Пожалуйста, немедленно свяжитесь с нами в случае каких-либо нарушений.

Свяжитесь с нами

Susheng Import & Export Trading Co.,Ltd.

Телефон: +86-021-58958519

Мобильный телефон: +86-13424755533

Email: sales@su-jiao.com

Адрес: Господин Чжао

Район Фэнсянь, Шанхай, Китай

