

Matrixx MPP2A25HC

25% полезных ископаемых

Polypropylene Copolymer

The Matrixx Group, Inc.

Описание материалов:

Matrixx MPP2A25HC is a polypropylene copolymer (PP Copoly) material, which contains 25% mineral fillers. This product is available in North America.

The main features of the Matrixx MPP2A25HC are:

flame retardant/rated flame

Copolymer

anti-warping

The typical application field of Matrixx MPP2A25HC is: automotive industry

| Главная Информация | | | |
|--|--|-------------------|-----------------|
| Наполнитель/армирование | Минеральный наполнитель, 25% наполнитель по весу | | |
| Характеристики | Низкий уровень защиты Сополимер | | |
| Формы | Частицы | | |
| Физический | Номинальное значение | Единица измерения | Метод испытания |
| Удельный вес | 1.09 | g/cm ³ | ASTM D792 |
| Массовый расход расплава (MFR) (230°C/2.16 kg) | 8.0 | g/10 min | ASTM D1238 |
| Формовочная усадка-Поток | 0.30 - 0.60 | % | ASTM D955 |
| Механические | Номинальное значение | Единица измерения | Метод испытания |
| Прочность на растяжение (Yield) | 22.8 | MPa | ASTM D638 |
| Флекторный модуль | 2280 | MPa | ASTM D790 |
| Воздействие | Номинальное значение | Единица измерения | Метод испытания |
| Зубчатый изод Impact | 59 | J/m | ASTM D256 |
| Тепловой | Номинальное значение | Единица измерения | Метод испытания |
| Температура отклонения при нагрузке (1.8 MPa, Unannealed) | 65.6 | °C | ASTM D648 |
| RTI Elec | 65.0 | °C | UL 746 |
| RTI Imp | 65.0 | °C | UL 746 |
| RTI Str | 65.0 | °C | UL 746 |
| Воспламеняемость | Номинальное значение | Метод испытания | |
| Огнестойкость (1.50 mm) | HB | UL 94 | |

Дополнительная информация

The value listed as Mold Shrinkage, ASTM D955, was tested in accordance with Matrixx test methods.

* Отказ от ответственности: Информация на этой странице предоставлена производителем, и поставщик документа не несет никакой юридической ответственности. Все права защищены. Пожалуйста, немедленно свяжитесь с нами в случае каких-либо нарушений.

Свяжитесь с нами

Susheng Import & Export Trading Co.,Ltd.

Телефон: +86-021-58958519

Мобильный телефон: +86-13424755533

Email: sales@su-jiao.com

Адрес: Господин Чжао

Район Фэнсянь, Шанхай, Китай

