

Polaris™ MR 11009

Thermoset Polyester

Ashland Performance Materials

Описание материалов:

Cast polymers - Marble/Onyx Resins

Properties

Low cured color

Large temperature working range

| Главная Информация | | |
|---------------------------|----------------------|-------------------|
| Метод обработки | Литье | |
| Физический | Номинальное значение | Единица измерения |
| Вязкость раствора | 3000 | mPa·s |
| Дополнительная информация | Номинальное значение | Единица измерения |
| Gel to Peak | 10.0 | min |
| Пик Exotherm | 138 | °C |
| Uncured Properties | Номинальное значение | Единица измерения |
| Gel Time | 14 to 20 | min |

* Отказ от ответственности: Информация на этой странице предоставлена производителем, и поставщик документа не несет никакой юридической ответственности. Все права защищены. Пожалуйста, немедленно свяжитесь с нами в случае каких-либо нарушений.

Свяжитесь с нами

Susheng Import & Export Trading Co.,Ltd.

Телефон: +86-021-58958519

Мобильный телефон: +86-13424755533

Email: sales@su-jiao.com

Адрес: Господин Чжао

Район Фэнсянь, Шанхай, Китай

