

## Monprene® CP-11180 (PRELIMINARY DATA)

Thermoplastic Elastomer

Teknor Apex Company

### Описание материалов:

The Monprene CP-11100 High Density Series of thermoplastic elastomer compounds, available in NAT or colors, from 40 to 90 Shore A, are designed specifically for consumer product applications requiring a soft, rubber-like feel. Monprene CP-11180 is a medium hardness, high density, filled grade that is suitable for injection molding.

### Главная Информация

Характеристики	Высокая пропорция Высокая плотность Обрабатываемость, хорошая Хорошая гибкость Хорошая окраска Хорошая адгезия Хорошая химическая стойкость Заполнение Универсальный Средняя твердость
Используется	Оборудование для водных видов спорта Оборудование для безопасности Ручка Электроприборы Персональный уход Мебель Товары для дома Мягкое Сенсорное приложение Мягкая ручка Спортивные товары Игрушка Канцелярские принадлежности Канцелярские принадлежности Замена резины Применение потребительских товаров Ручка

Соответствие RoHS

Соответствие RoHS

Внешний вид	Непрозрачный Доступные цвета
-------------	---------------------------------

Формы	Частицы
-------	---------

Метод обработки	Литье под давлением
-----------------	---------------------

Физический	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
------------	----------------------	-------------------	-----------------

Удельный вес	1.15	g/cm <sup>3</sup>	ISO 1183
--------------	------	-------------------	----------

Твердость	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
-----------	----------------------	-------------------	-----------------

Твердость дюрометра (Shore A, 5 sec)	80		ISO 868
--------------------------------------	----	--	---------

Эластомеры	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
------------	----------------------	-------------------	-----------------

Растяжимое напряжение-Поперечный поток (100% Strain)	3.10	MPa	ISO 37
--	------	-----	--------

Растяжимое напряжение-Поперечный поток (Break)	11.8	MPa	ISO 37
--	------	-----	--------

Растяжимое удлинение-Поперечный поток (Break)	790	%	ISO 37
---	-----	---	--------

Tear Strength <sup>1</sup>			ISO 34-1
----------------------------	--	--	----------

Transverse flow	40	kN/m	ISO 34-1
-----------------	----	------	----------

Flow	39	kN/m	ISO 34-1
------	----	------	----------

Комплект сжатия <sup>2</sup> (70°C, 22 hr)	49	%	ISO 815
--	----	---	---------

Дополнительная информация	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
---------------------------	----------------------	-------------------	-----------------

Видимая вязкость сдвига-Капиллярный, @ 206/s (200°C)	218	Pa·s	ASTM D3835
--	-----	------	------------

Юридическое заявление
-----------------------

The information and recommendations contained in this bulletin are, to the best of our knowledge, accurate and reliable but no guarantee of their accuracy is made. All products are sold upon condition that purchasers shall make their own tests to determine the suitability of such products for their particular purposes and uses and purchaser assumes all risks and liability for the results of use of the products, including use in accordance with seller's recommendations. Nothing in this bulletin constitutes permission or a recommendation to practice or use any invention covered by any patent owned by this company or others. There is no warranty of merchantability and there are no other warranties for the products described. For detailed Product Stewardship information, please contact us. Any product of Teknor Apex, including product names, shall not be used or tested in medical or food contact applications without the prior written acknowledgement of Teknor Apex as to the intended use. Please note that some products may not be available in one or more countries.

Инъекция	Номинальное значение	Единица измерения
----------	----------------------	-------------------

Задняя температура	160 - 177	°C
--------------------	-----------	----

Средняя температура	182 - 204	°C
---------------------	-----------	----

Передняя температура	193 - 216	°C
----------------------	-----------	----

Температура сопла	182 - 227	°C
-------------------	-----------	----

Температура обработки (расплава)	182 - 227	°C
----------------------------------	-----------	----

Температура формы	27 - 49	°C
-------------------	---------	----

Скорость впрыска	Moderate-Fast	
------------------	---------------	--

Back Pressure	0.172 - 0.689	MPa
---------------	---------------	-----

Screw Speed	50 - 100	rpm
-------------	----------	-----

Подушка	3.81 - 12.7	mm
---------	-------------	----

## Инструкции по впрыску

Drying is not necessary. However, if moisture is a problem, dry the pellets for 2 to 4 hours at 150°F (65°C).

## NOTE

- |    |   |
|----|---|
| 1. | Method B, right-angle specimen<br>(without cut) |
| 2. | Type a  |

\* Отказ от ответственности: Информация на этой странице предоставлена производителем, и поставщик документа не несет никакой юридической ответственности. Все права защищены. Пожалуйста, немедленно свяжитесь с нами в случае каких-либо нарушений.

## Свяжитесь с нами

### Susheng Import & Export Trading Co.,Ltd.

Телефон: +86-021-58958519

Мобильный телефон: +86-13424755533

Email: sales@su-jiao.com

Адрес: Господин Чжао

Район Фэнсянь, Шанхай, Китай

