

## GPP™ 1001V0M

Thermoplastic Polyolefin Elastomer

S&E; Specialty Polymers, LLC

### Описание материалов:

GPP™1001V0M is a polyolefin thermoplastic elastomer (TPO (POE)) product. It is available in North America. GPP™The application areas of 1001V0M include electrical/electronic applications, electrical appliances and houses. The main characteristics are: flame retardant/rated flame.

Главная Информация			
Используется	Батарейный блок Электрические компоненты Электроприборы Соединитель		
Внешний вид	Доступные цвета Натуральный цвет		
Формы	Частицы		
Физический	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Удельный вес	0.988	g/cm <sup>3</sup>	ASTM D792
Массовый расход расплава (MFR)	10	g/10 min	ASTM D1238
Механические	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Прочность на растяжение			ASTM D638
Yield	23.8	MPa	ASTM D638
Fracture	13.8	MPa	ASTM D638
Удлинение при растяжении (Break)	400	%	ASTM D638
Флекторный модуль	2070	MPa	ASTM D790
Воздействие	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Drop Impact Resistance	6.41	J/cm	ASTM D4226
Тепловой	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
RTI Elec	115	°C	UL 746
RTI Imp	115	°C	UL 746
RTI Str	115	°C	UL 746
Электрический	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Диэлектрическая постоянная (23°C, 1 kHz)	2.11		ASTM D150
Воспламеняемость	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Огнестойкость (0.794 mm)	V-0		UL 94
Индекс кислорода	30	%	ASTM D2863

## Дополнительная информация

Melt Flow Rate, ASTM D1238: 1 to 20 g/10 min Suggested Stock Temperature: 410-450°F The value listed as Dart Impact Resistance ASTM D4226, was tested in accordance with ASTM D3029.

\* Отказ от ответственности: Информация на этой странице предоставлена производителем, и поставщик документа не несет никакой юридической ответственности. Все права защищены. Пожалуйста, немедленно свяжитесь с нами в случае каких-либо нарушений.

## Свяжитесь с нами

### Susheng Import & Export Trading Co.,Ltd.

Телефон: +86-021-58958519

Мобильный телефон: +86-13424755533

Email: sales@su-jiao.com

Адрес: Господин Чжао

Район Фэнсянь, Шанхай, Китай

