

SILPURAN® 6000/05 A/B

Silicone

Wacker Chemie AG

Описание материалов:

Silicone Rubber, LSR

Gaskets, Plastics and Rubber Processing

Masks, Pharmaceuticals & Healthcare

Membranes, Pharmaceuticals & Healthcare

Seals (HealthCare / Pharma), Pharmaceuticals & Healthcare

Valves (HealthCare / Pharma), Pharmaceuticals & Healthcare

Главная Информация

Характеристики	Биосовместимый Без ВРА Дышащий Хорошая химическая стойкость Хорошая гибкость Хорошая стерилизация Хорошая термическая стабильность Высокая проницаемость газа Высокая термостойкость Высокая чистота Низкий и без запаха Низкое поглощение воды Нетоксичный Устойчивость к пару
Используется	Имплантаты для тела Медицинские устройства Медицинские/медицинские приложения Фармацевтика
Рейтинг агентства	ISO 10993 USP класс VI
Метод обработки	Литье под давлением Литье под давлением (LIM)

Uncured Properties

Номинальное значение

Единица измерения

Метод испытания

Цвет	Clear/Transparent		
Плотность	1.04	g/cm ³	ISO 1183
Вязкость	21	Pa·s	DIN 53019
Cured Properties	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Твердость по суше (Shore A)	5		DIN 53505
Прочность на растяжение	2.50	MPa	DIN 53504
Удлинение при разрыве	700	%	DIN 53504
Tear Strength	7.80	kN/m	ASTM D624B

* Отказ от ответственности: Информация на этой странице предоставлена производителем, и поставщик документа не несет никакой юридической ответственности. Все права защищены. Пожалуйста, немедленно свяжитесь с нами в случае каких-либо нарушений.

Свяжитесь с нами

Susheng Import & Export Trading Co.,Ltd.

Телефон: +86-021-58958519

Мобильный телефон: +86-13424755533

Email: sales@su-jiao.com

Адрес: Господин Чжао

Район Фэнсянь, Шанхай, Китай

