

## Hostacom D1172 9177

20% тальк

Polyolefin

LyondellBasell Industries

### Описание материалов:

20% talc filled copolymer,antistatic. Previously known as 2611TC TA4.

### Главная Информация

Наполнитель/армирование	Тальк наполнитель, 20% наполнитель по весу
Добавка	Антистатические свойства
Характеристики	Сополимер Антистатические свойства
Формы	Частицы

### Физический

Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания	
Плотность	1.04	g/cm <sup>3</sup>	ISO 1183
Массовый расход расплава (MFR) (230°C/2.16 kg)	50	g/10 min	ISO 1133

### Механические

Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания	
Модуль растяжения-Сектант	1650	MPa	ISO 527-2
Tensile Stress (Yield)	22.0	MPa	ISO 527-2/50
Флекторный модуль-Сектант	1800	MPa	ISO 178

### Воздействие

Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания	
Незубчатый изод ударная прочность		ISO 180	
-30°C	2.3	kJ/m <sup>2</sup>	ISO 180
23°C	9.0	kJ/m <sup>2</sup>	ISO 180

### Тепловой

Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания	
Heat Deflection Temperature			
0.45 MPa, not annealed	105	°C	ISO 75-2/B
1.8 MPa, not annealed	55.0	°C	ISO 75-2/A
Викат Температура размягчения	55.0	°C	ISO 306

### Дополнительная информация

Coefficient of Linear thermal Expansion, DIN 53752, 23 - 85°C, Parallel: 0.8 1/KFlammability, FMVSS 302: 40 mm/min

\* Отказ от ответственности: Информация на этой странице предоставлена производителем, и поставщик документа не несет никакой юридической ответственности. Все права защищены. Пожалуйста, немедленно свяжитесь с нами в случае каких-либо нарушений.

[Свяжитесь с нами](#)

## Susheng Import & Export Trading Co.,Ltd.

Телефон: +86-021-58958519

Мобильный телефон: +86-13424755533

Email: sales@su-jiao.com

Адрес: Господин Чжао

Район Фэнсянь, Шанхай, Китай

