

## Chemiton NA H8NA 70

Styrene Ethylene Butylene Styrene Block Copolymer

Franplast S.r.l.

### Описание материалов:

SEBS based compound, ideal for blow moulding processing. Its main characteristics are good recovery and opaque appearance. It is ideal for the production of flasks for cosmetics.

Application:

Soap-dish

Главная Информация			
Используется	Косметика Товары для дома		
Внешний вид	Непрозрачный		
Метод обработки	Выдувное формование Литье под давлением		
Физический	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Плотность	1.14	g/cm <sup>3</sup>	ISO 1183
Массовый расход расплава (MFR) (190°C/2.16 kg)	30	g/10 min	ASTM D1238
Твердость	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Твердость по суше (Shore A)	70		ISO 868
Механические	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Tensile Stress (Break)	9.00	MPa	ISO 527-2
Номинальное растяжение при разрыве	850	%	ISO 527-2
Эластомеры	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Tear Strength	28	kN/m	ISO 34-1
Тепловой	Номинальное значение	Единица измерения	
Service Temperature	-30 to 80	°C	
Иньекция	Номинальное значение	Единица измерения	
Время сушки	0.0	hr	
Задняя температура	135 to 165	°C	
Средняя температура	140 to 170	°C	
Передняя температура	145 to 175	°C	
Температура сопла	155 to 185	°C	
Температура формы	< 25.0	°C	

\* Отказ от ответственности: Информация на этой странице предоставлена производителем, и поставщик документа не несет никакой юридической ответственности. Все права защищены. Пожалуйста, немедленно свяжитесь с нами в случае каких-либо нарушений.

Свяжитесь с нами

## Susheng Import & Export Trading Co.,Ltd.

Телефон: +86-021-58958519

Мобильный телефон: +86-13424755533

Email: sales@su-jiao.com

Адрес: Господин Чжао

Район Фэнсянь, Шанхай, Китай

