

## S&E; Wire & Cable GF-91-102-2

Polyvinyl Chloride

S&E; Specialty Polymers, LLC

### Описание материалов:

Non-migratory, non-contaminating, jacketing material designed to meet the requirements of Mil-C-17G Type 2a. This material has an operating temperature of 85° C to -45° C as per Mil-C-17G type 2a specification.

Главная Информация			
Характеристики	Чистота/Высокая чистота Низкий до без переноса		
Используется	Применение проводов и кабелей Кожух провода		
Рейтинг агентства	MIL C-17 G Тип 2a		
Формы	Гранулы		
Физический	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Удельный вес	1.20 to 1.26	g/cm <sup>3</sup>	ASTM D792
Твердость	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Твердость дюрометра			ASTM D2240
Shore A	73		
Shore A, 3 sec	62 to 68		
Эластомеры	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Прочность на растяжение (Yield)	11.4	MPa	ASTM D412
Удлинение при растяжении (Break)	410	%	ASTM D412
Старение	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Изменение прочности на растяжение в воздухе (113°C, 168 hr)	5.0	%	UL Unspecified
Изменение максимального удлинения в воздухе (113°C, 168 hr)	-15	%	UL Unspecified
Тепловой	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Температура ломкости	-45.0	°C	ASTM D746
Воспламеняемость	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Индекс кислорода	26	%	ASTM D2863
Дополнительная информация	Номинальное значение	Единица измерения	
Operating Temperature	-45 to 85	°C	

\* Отказ от ответственности: Информация на этой странице предоставлена производителем, и поставщик документа не несет никакой юридической ответственности. Все права защищены. Пожалуйста, немедленно свяжитесь с нами в случае каких-либо нарушений.

Свяжитесь с нами

## Susheng Import & Export Trading Co.,Ltd.

Телефон: +86-021-58958519

Мобильный телефон: +86-13424755533

Email: sales@su-jiao.com

Адрес: Господин Чжао

Район Фэнсянь, Шанхай, Китай

