

BJB Polyurethane F-32 A/B

Polyurethane Thermoset Elastomer

BJB Enterprises, Inc.

Описание материалов:

F-32 A/B has been designed to provide vastly improved tensile and tear strengths in comparison to the F-30 A/B system it supersedes. The F-32 A/B system is a production oriented fast gel and fast de-mold material. It features a working time which allows time to mix, vacuum de-gas, and pour air-free parts. F-32 A/B can be demolded in 2 - 3 hours at ambient temperature, depending on part size and configuration.

Главная Информация			
Характеристики	Быстрый гель		
Внешний вид	Полупрозрачный Желтый		
Формы	Жидкость		
Физический	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Удельный вес	1.06	g/cm ³	ASTM D792
Удельный вес			
Part A	1.087	g/cm ³	
Part B	1.027	g/cm ³	
Время работы (25 °C) ¹	15.0	min	
Формовочная усадка-Поток	0.40	%	ASTM D2566
Твердость	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Твердость дюрометра (Shore A)	27 to 37		ASTM D2240
Эластомеры	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Прочность на растяжение (Break)	4.65	MPa	ASTM D412
Удлинение при растяжении (Break)	950	%	ASTM D412
Tear Strength	14.9	kN/m	ASTM D624
Термокомплект	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Компоненты термокомплекта			
Part A	Mix Ratio by Weight: 100, Mix Ratio by Volume: 100		
Part B	Mix Ratio by Weight: 94, Mix Ratio by Volume: 100		
Срок годности (24°C)	26	wk	
Терморегулирующая вязкость			ASTM D2393
25°C ²	1400	cP	
25°C ³	500	cP	
25°C	1300	cP	
Время демолд (25°C)	120 to 180	min	
Время доставки (71°C)	16	hr	

NOTE

- | | |
|----|------------|
| 1. | 100 g mass |
| 2. | Part B |
| 3. | Part A |

* Отказ от ответственности: Информация на этой странице предоставлена производителем, и поставщик документа не несет никакой юридической ответственности. Все права защищены. Пожалуйста, немедленно свяжитесь с нами в случае каких-либо нарушений.

Свяжитесь с нами

Susheng Import & Export Trading Co.,Ltd.

Телефон: +86-021-58958519

Мобильный телефон: +86-13424755533

Email: sales@su-jiao.com

Адрес: Господин Чжао

Район Фэнсянь, Шанхай, Китай



WeChat